

Hüdrofobisaator mineraalsete pindade kaitsmiseks sademete eest

### Kasutuskohad:

- Välitöödeks, sisetöödeks
- Fassaadide ja soklite töötlemiseks
- Siseseinte- ja lagede töötlemiseks

### Rakendused:

- Aluspindade töötlemiseks takistamaks sademete tungimist ehituskonstruksiooni.
- Betoonest, krohvitud, tellistest ja muudest mineraalsetest materjalidest pindadele välja arvatud puidule.

### Omadused:

- Töödeldud pind tõrjub sademeid ja mustust.
- Muudab töödeldud pinnad tolmuvabaks ja puhastatavaks.
- Peale töötlemist võib pinda pesta surveveega.
- Peale töötlemist on pind värvitav kelmettekitavate värvidega.
- UV-kindel.

### Koostisained:

- Silikoonvaigu dispersioon
- Siloksaan
- Tehnoloogilised lisandid

### Tehnilised andmed:

Värvus	Piimjas, peale kuivamist läbipaistev, matt ja värvusetu
Kuivamisaeg 23°C õhutemperatuuri ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral	Kuni 3 tundi
Lahusti	Vesi
Kuivaine jääk, %	11
Tihedus, g/cm <sup>3</sup>	1,00
pH	6 - 8

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv (aluspinna niiskuse sisaldus ≤ 2%).
- Äsjakrohvitud pindadel lasta kuivada 1-2 nädalat sõltuvalt krohvikihhi pakusest.

### Töö käik:

- Enne kasutamist toodet põhjalikult segada.
- Kanda töödeldavale pinnale maalrirulli, pintsliga või pihusti abil nii palju, kui aluspind suudab imada.
- Peale kuivamist on töödeldud aluspind vettõrjuv.

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Õhu- ja aluspinna töötemperatuur pealekandmise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5 °C ning suhteline õhuniiskuse mitte üle 80%.
- Mitte peale kanda sademete käes või tugeva tuule korral.
- Maalritarbed pesta koheselt peale tööde lõppu veega.

### Kulu:

- Kulu sõltub aluspinna poorsusest ning struktuurist, samuti pealekandmise meetodist ning tingimustest. Kulu ühekordsel peale kandmisel:
  - betoonile, lubitsemekrohvidele - 4-6 m<sup>2</sup>/l
  - keraamiline tellis – 14-16 m<sup>2</sup>/l
  - dekoratiivkroovid – 3-8 m<sup>2</sup>/l
  - keramsiitplokid - 1,5-3 m<sup>2</sup>/l

### Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.
- Säilitustemperatuur +5 kuni +30°C.
- Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud alates tootele märgitud valmistamiskuupäevast.



**SAKRET HF**

**Hüdrofobisaator**

**21.08.15**

**Utiliseerimine:**

- Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

**Ohutusnõuded:**

- Toote ohutusnõuded on ära toodud pakendi etiketil ja samuti tooteohutuskaardis.

**Pakend:**

Värvus	Pakend 1	Pakend 2	EAN-kood
----	10 l	36 tk/alusel	4751006566835

Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja tootelehe avaldamise kuupäevast hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Kogu toote tehniline informatsioon põhineb laboratoorsetel ja praktilistel katsetel. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimevõime deklaratsioonis.