



SAKRET FIN Plus – špaktele

15 08 25

SAKRET FIN Plus Kaļķu-cementa nobeiguma minerālo virsmu špaktele

- Pielietojums:**
- Dažādu veidu minerālajām virsmām.
 - Iekšdarbiem !!!
 - Nobeiguma izlīdzināšanai pirms krāsošanas, tapešu līmēšanas.

- Īpašības:**
- Labi klājās
 - Viegli slīpējās

- Komponentes:**
- Portlandcements
 - Kaļķhidrāts
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,350 l
		4 kg	aptuveni 1,400 l
	Nobriešanas laiks:	aptuveni 5 min.	
	Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
	Vienas kārtas biezums:	1-3 mm	
	Var slīpēt:	pēc 24 stundas	
	Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
 - Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipškartonu jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
 - Irdenas virsmas jāgruntē ar dzļumgrunti SAKRET TGW.

- Izstrāde:**
- Špakteles pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika 5 minūtēm, atkārtoti samaisīt.
 - Sagatavoto maisījumu uz virsmas uzklāt ar špaktelelāpstiņu un vienmērīgi izlīdzināt.
 - Sacietējušu var slīpēt ar smalku smilšpapīru vai ar slīpējamo sietiņu!

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
 - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni 1.2 kg/m², ja slāņa biezums ir 1 mm

- Iepakojums:**
- Papīra maisi 4 kg / pilna palete 200 gb.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
 - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši

- Utilizācija:**
- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
 - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.



SAKRET FIN Plus – špaktele

15 08 25

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	4 kg	200 gb./pal.	4751006560819

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās.