

UNIVERSĀLĀ ŠPAKTELTEPE LH
24 05 19

Universālā iekšdarbu špakteltepe sienām un griestiem

Pielietojums:

- Iekšdarbiem
- Sienu un griestu apdarei
- Manuālai iestrādei

Piemērotība:

- Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biezās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām:
- Cementa vai ģipša apmetuma
 - Ģipškartona
 - Betona
 - Keramzīta bloku
 - Koka skaidu un šķiedru platēm

Īpašības:

- Gatava darbam
- Viegli uzklājama un slīpējama
- Izteikti balta
- Labu segtspēja
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Agegātstāvoklis	Pastveida
Maksimālais grauda izmērs	<0,25 mm
Krāsa	Balta
pH	10 - 11
Blīvums	1,77±0,03 g/cm ³
Adhēzija	0,07-0,13 N/mm ²
Slāņa biezums	≥4 mm
Sausais atlikums (pēc svara)	75 %
Šķīdība ūdenī (pie +23°C)	laba
Žūšanas laiks uz sausas pamatnes (pie gaisa temperatūras +23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%)	1 mm: 1,0 -1,5 h

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Minerālas izcelsmes virsmas gruntē ar dziļo grunti SAKRET TGW vai būvniecības grunti SAKRET BG. Koka izcelsmes virsmas nepieciešams nogruntēt ar universālo grunti SAKRET UG.

Izstrāde:

- Pirms lietošanas samaisīt
- Izmanto neatšķaidītu
- Uzklāj ar špaktelļāpstiņu vienā kārtā, ne biezākā par 4 mm
- Pēc nošpaktelētās virsmas nožūšanas slīpē ar smilšpapīru (100 ÷150µm)
- Nepieciešamības gadījumā špakteltepi var uzklāt atkārtoti
- Izstrādes temperatūra +15°C līdz +25°C
- Izstrādes laiks atvērtam iepakojumam 48 stundas istabas temperatūrā

UNIVERSĀLĀ ŠPAKTEĻTEPE LH
24 05 19
Papildus norādījumi izstrādei:

- Špakteļtepi **nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!** Tas var izraisīt špakteļtepes īpašību būtiskas izmaiņas
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš, kg/m²:

- 1,5-1,75 klājot 1 mm biezā kārtā
- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelešanas metodes un apstākļiem.

Iepakojums:

- PE spainis 1,5 kg/ kastē 12 gb./ pilna palete 288 gb.
- PE spainis 8 kg/ pilna palete 80 gb.
- PE spainis 15 kg/ pilna palete 33 gb.
- PE spainis 28 kg/ pilna palete 16 gb.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +25°C

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
- **Nesasaldēt!**

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1,5 kg	288 gb./ pal.	4751006563896
Balta	8 kg	80 gb./ pal.	4751006561748
Balta	15 kg	33 gb./ pal.	4751006561656
Balta	28 kg	16 gb./ pal.	4751006563889

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās un deklarētās vērtības ekspluatāciju īpašību deklarācijā.