



## SAKRET KS G

## Baltas silikatinis gruntas

Baltas silikatinis gruntas mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą silikatiniais, kalkiniais, kalkiniais-cementiniais dažais.

- Paskirtis:**
- Normalaus įgeriamumo mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažymą šviesių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė A).
  - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Apšiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
  - Betono paviršiams.
  - Kalkinio, kalkinio-cementinio tinko paviršiams.
  - Silikatinėms plytom.
  - Naujų paviršių gruntavimui.
  - Paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais.
  - Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniais, akriliniiais ir silikoniniais dažais!

- Ypatybės:**
- Baltos spalvos.
  - Neformuoja plėvelės, o sureaguoja su pagrindu.
  - Nedegus.
  - Gerina paviršiaus sukibimą.
  - Sustiprina paviršių.
  - Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
  - Sumažina dažų sąnaudas.
  - Aukštas garų pralaidumas.

- Sudėtis:**
- Kalio silikato tirpalas.
  - Kopolimerinė akrilinė dispersija.
  - Baltas pigmentas.
  - Inertinis užpildas.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Spalva	Balta
Skiediklis	Vanduo
Blizgesys	Visiškai matiniai
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	12 val.
Tankis	1,41-1,45 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas	300-900 P (Brookfield LV4, 5 rpm)
pH	10-11,5
Nelakiųjų medžiagų kiekis	55%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C



## SAKRET KS G

## Baltas silikatinis gruntas

<b>Pagrindo paruošimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė <math>\leq 2\%</math>).</li> <li>• Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.</li> <li>• Labai lygų ir tankų betoninį paviršių pašiuurkštinti smėliasrove arba plieniniu šepetiu.</li> <li>• Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima gruntuoti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- betoną – po 28 parų;</li> <li>- cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 parų;</li> <li>- mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų;</li> <li>- paruoštą naudojimui silikatinį ar silikoninį-silikatinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SIL, SMS) - po visiško jo išdžiūvimo.</li> </ul> </li> <li>• Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.</li> <li>• Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina apdoroti su SAKRET FR.</li> <li>• Negruntuojamas vietas (metališius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.</li> </ul>
<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prieš darbą būtina gerai permaišyti.</li> <li>• Naudoti baltą (netonuotą).</li> <li>• Jei per tirštas ar sunku dirbti, gruntą galima skiesti vandeniu iki 10 % (pagal tūrį).</li> <li>• Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu (antgalis 0,017" - 0,021").</li> <li>• Tepti tiek, kiek paviršius gali įgerti.</li> <li>• Paviršių dažyti galima pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntui džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.</li> <li>• Nedirbti lyjant ar pučiant stipriam vėjui.</li> <li>• Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
<b>Išeiga:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-6 m<sup>2</sup>/l.</li> <li>• Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodo ir sąlygų.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.</li> <li>• Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.</li> <li>• <b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.</li> <li>• Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/c) 40 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 22 g/l.</li> </ul>



## SAKRET KS G

## Baltas silikatinis gruntas

## Saugos ženklinimas:

- Pavojingumo frazės:  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H315 - Dirgina odą.
- Atsargumo frazės:  
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  
P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.  
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis



Signalinis žodis: Atsargiai  
Pavojinga medžiaga:  
Kalio silikatas

## Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatūrai ir  $50\pm 5\%$  santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	10 l	33 vnt./pad.	4751006562349

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.