

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА LH/ Универсальная шпаклевка для стен и потолков внутри помещений

15 0805

- Применение:**
- Для внутренних работ
 - Для отделки стен и потолков
 - Для применения вручную

- Подходит для:** Шпаклевания тонким и средней толщины слоем поверхностей разного рода:
- Цементная или гипсовая штукатурка
 - Гипсокартон
 - Бетон
 - Газобетон
 - Древесностружечные и древесноволокнистые плиты

- Свойства:**
- Продукт готов к использованию
 - Легко наносится и шлифуется
 - Маленькая усадка
 - Выраженно белая, с хорошей укрывистостью
 - Не содержит растворителей

- Компоненты:**
- Водная полимерная дисперсия
 - Инертные наполнители
 - Добавки

Технические данные:	Агрегатное состояние	пастообразное
	Помол, мм	<0,25
	Цвет	белый
	pH	10-11
	Плотность, г/см ³	1,77±0,03
	Сухой остаток, по весу %	75
	Растворимость (в воде), +20°C	хорошая
	Время высыхания на сухом основании, h (при температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 50%)	1 мм: 1-1,5 h

- Подготовка основания:** Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Необходимо очистить основание от менее прочных и/или отшелушивающихся слоев, а также пыли, загрязнений, масел, остатков краски и прочих загрязнений, ухудшающих сцепление.
- Минеральные основания грунтуют грунтом глубокого проникновения SAKRET TGW или строительным грунтом SAKRET BG. Древесные поверхности необходимо загрунтовать универсальным грунтом UG.

- Инструкция по применению:**
- Перед употреблением размешать
 - Использовать в неразбавленном виде
 - Накладывают шпателем одним слоем не толще 4 мм
 - После высыхания зашпаклеванную поверхность шлифуют наждачной бумагой с размером зерна 100 ÷150 мкм
 - В случае необходимости, для подправки неровных мест, шпаклевку накладывают повторно
 - Использовать при температуре от +15°C до +25°C
 - Срок выработки открытой упаковки – 48 часов при комнатной температуре

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА LH/ Универсальная шпаклевка для стен и потолков внутри помещений

15 0805

Дополнительные указания по применению:	<ul style="list-style-type: none"> Шпаклевку не смешивать с другими материалами и не разбавлять водой! Это может привести к кардинальным изменениям свойств шпаклевки Сразу после окончания работ инструменты тщательно вымыть водой
Расход, кг/м²:	<p>1,5-1,75, при накладывании слоя в 1 мм</p> <p>Расход зависит от грубости и пористости поверхности, а также от методов и условий нанесения шпаклевки</p>
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> Пластмассовое ведро 1,5 кг/ в коробке 12 шт./ на поддоне 288 шт. Пластмассовое ведро 8 кг/ на поддоне 80 шт. Пластмассовое ведро 15 кг/ на поддоне 33 шт. Пластмассовое ведро 28 кг/ на поддоне 16 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 12 месяцев Хранить при температуре от +5°C до +30°C
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> Утилизировать упаковку в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация по технике безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> Предупреждения по технике безопасности указаны на упаковке и в паспорте безопасности материала
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none"> Технические данные действительны при температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5% Беречь от мороза !

Цвет	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрих-код
Белый	1,5 кг	288 шт./ пд.	4751006563896
Белый	8 кг	80 шт./ пд.	4751006561748
Белый	15 кг	33 шт./ пд.	4751006561656
Белый	28 кг	16 шт./ пд.	4751006563889

Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации эксплуатационных свойств.