



Paruoštas naudojimui universalus polimerinis glaistas sausų patalpų apdailai.

- Paskirtis:**
- Mineralinių pagrindų glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksniu prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
 - Vidaus darbams.
 - Rankiniam naudojimui.

- Tinkamumas:**
- Ant cementinio ar gipsinio tinko.
 - Ant betono, dujų silikato.
 - Ant gipso kartono.
 - Ant medžio plaušo ir medžio drožlių paviršiaus.

- Ypatybės:**
- Paruoštas naudojimui.
 - Sniego baltumo spalvos.
 - Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
 - Gerai dengiantis.
 - Džiūdamas netrūkinėja.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Forma	Pastos pavidalu
Spalva	Balta
Smulkumas	< 0,25 mm
Vieno sluoksniu storis	Iki 4 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti	Per 48 val.
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje, esant 50% santykiniam oro drėgnumui	1 – 1,5 val. / 1 mm
pH	10-11
Tankis	1,77 ± 0,03 g/cm ³
Nelakiųjų medžiagų kiekis	75%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +15°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas (paviršiaus drėgmė ≤ 2%).
 - Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.
 - Mineralinius, gipso kartono plokščių pagrindus gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybiniu gruntu SAKRET BG.
 - Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.



Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> Glaistas paruoštas naudojimui. Prieš darbą gerai permaišyti. Užtepti ant paviršiaus tolygiu iki 4 mm storiu sluoksniu ir išlyginti metaline glaistykle. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti išdžiūvus pirmajam. Galutinį išdžiūvusį paviršių nušlifuoti švitriniais popieriais (100-150 grūdėtumo).
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +15°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. Glaisto nemišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> 1,5-1,75 kg/m² tepant 1 mm storiu. Išėiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 1,5 kg plastikinis kibiras/ dėžėje 12 vnt. / pilnas padėklas 288 vnt. 8 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 80 vnt. 15 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. 28 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pavojingumo frazės: Nėra Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1,5 kg	12 vnt. dėžėje/ 288 vnt. / pad.	4751006563896
Balta	8 kg	80 vnt. / pad.	4751006561748
Balta	15 kg	33 vnt. / pad.	4751006561656
Balta	28 kg	16 vnt. / pad.	4751006563889

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.