



Gruntas mažai įgeriančių pagrindų sukibimui pagerinti.

- Paskirtis:**
- Tankių, glotnių ir mažai įgeriančių mineralinių pagrindų gruntavimui.
 - Šiurkštaus sluoksnio formavimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Tankiems betono paviršiams (monolitiniams, mozaikiniams betonui, besiūlėms grindims).
 - Plytelių dangoms.
 - Gipso pluošto plokštėms.
 - Medienos gaminių plokštėms (drožlių, OSB).
 - Prieš tinkavimą, plytelių klijavimą, išlyginamųjų grindų liejimą.
 - Prieš mozaikinio tinko SAKRET GAP dėjimą.

- Ypatybės:**
- Gali būti tonuojamas pagal dekoratyvinio tinko spalvą.
 - Sudaro šiurkštų jungiamąjį sluoksnį.
 - Sutvirtina paviršių.
 - Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
 - Pagerina sukibimą su pagrindu.
 - Sudėtyje nėra tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	Balta
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 0,5 mm
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	4 val.
Tankis	1,60 ± 0,05 g/cm ³
pH	9-10
Nelakiųjų medžiagų kiekis (sausasis likutis)	≥ 80 %
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas.
 - Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.
 - Gruntuoti tik pilnai pabaigus šlifavimo darbus.

- Darbas:**
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 - Neskiesti!
 - Gruntuoti teptuku ar voleliu vieną arba du kartus.
 - Paviršių galima dengti kitomis medžiagomis tik visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.



Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. Grunto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu, nes gali pasikeisti jo savybės. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> 0,30-0,40 kg/m² – ant mažai įgeriančių paviršių (gipso kartono, medžio drožlių plokščių ir pan.). 0,40-0,50 kg/m² – ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (armavimo, kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinių plytų, medžio ir pan.) 0,60-0,80 kg/m² – ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (aktyvo betono, keramzitinio blokelių ir pan.). Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 1,5 kg plastikinis kibiras / dėžėje 12 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 288 vnt. 5 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 80 vnt. 15 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. 30 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. Leidžiamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 2 g/l.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pavojingumo frazės: Nėra Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1,5 kg	Dėžėje 12 vnt./ 288 vnt. /pad.	4751006560949
Balta	5 kg	80 vnt. / pad.	4751006560956
Balta	15 kg	33 vnt. / pad.	4751006561106
Balta	30 kg	16 vnt. / pad.	4751006560963

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytą produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.