SAKRET PLUS®

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SAKRET®

SAKRET FC

Воднодисперсионная акриловая краска для цоколей

17 01 09

Матовая воднодисперсионная акриловая краска для цоколей и фасадов

Применение:

- Для наружных работ
- Для отделки цоколей
- Можно использовать для отделки фасадов

Сфера использования:

- Для бетонных поверхностей
- Для оштукатуренных поверхностей
- Для кирпичных поверхностей
- Для окраски новых поверхностей
- Для поверхностей, ранее окрашенных воднодисперсионными красками

Свойства:

- Экологически чистая
- Обладает хорошей адгезией
- Матовая
- Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность
- Атмосферостойкая
- Содержит вещества, замедляющие распространение колоний микроорганизмов
- Устойчива к механическим повреждениям
- Обладает хорошей укрывистостью

Компоненты:

- Дисперсия акрилового сополимера
- Пигменты
- Инертные наполнители
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белая и тонируемая (базы А и С)
Разбавитель	Вода
Степень блеска	Матовая
Паропроницаемость (ISO 7783-2)	Sd = 0,14 – 1,4 м, класс 2
Гидрофобность (EN 1062-3)	W < 0,1 кг/м^2/ч^{0,5}, класс 3
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	2 - 4 часа для повторной окраски
Плотность, г/см³	1,20 – 1,40
Вязкость, П (Brookfield, LV4, 20rpm)	100 - 200
pH	8 - 9
Содержание сухого вещества, %	55

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

SAKRET FC

Воднодисперсионная акриловая краска для цоколей

17 01 09

Подготовка основания:	• Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной (влажность поверхности ≤ 2%) • Ранее неокрашенные поверхности очистить от солей, пыли и грязи • Плотные и гладкие бетонные поверхности, оставшиеся после снятия опалубки, обработать пескоструйным аппаратом или стальной щёткой • Свежие поверхности после окончания строительных работ можно красить не ранее, чем: - Бетон- через 28 дней - Цементно-известковые штукатурки (SAKRET CLP+, MAP-MFF) - через 14 дней - Минеральные декоративные штукатурки (SAKRET SBP, MRP) - через 14 дней - Готовые декоративные штукатурки (SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) – после полного их высыхания • Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые • Колонии микроорганизмов, если такие имеются, обработать средством SAKRET FR • Поверхность загрунтовать грунтом-концентратом SAKRET FM, который перед применением разбавить водой в соотношении 1:3 • Грунт нанести столько, сколько поверхность способна впитать
Окраска:	• Окраску можно производить через 12 часов после грунтования • Краску перед применением тщательно перемешать • Краска готова к применению • Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (до 10% по объёму) • Для нанесения финишного слоя краску использовать неразбавленной • Красить в два слоя кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,017"-0,021")
Дополнительные указания по применению:	• Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5˚C, относительная влажность воздуха не выше 80% • Не окрашивать под воздействием прямых солнечных лучей, во время дождя и сильного ветра • Если для окраски объекта необходимо более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки краски из начатой упаковки (примерно ¼) добавить в следующую упаковку краски и перемешать, эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ • Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ
Расход:	• 4 – 8 м^2/л при однократном нанесении • Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения
Упаковка:	• ПП ведро 9 л / полный паллет 33 шт.
Хранение:	• Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца • Хранить при температуре от +5°C до +30°C • **Беречь от мороза!**
Утилизация:	• Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

SAKRET FC

Воднодисперсионная акриловая краска для цоколей

17 01 09

Информация о безопасности:	• Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта • Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/c) 40 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 22 г/л
Дополнительная информация:	• Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
База A (белая)	9 л	33 шт./пал.	4751006563544
База C	9 л	33 шт./пал.	4751006563568

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt