

## SAKRET HF

## Гидрофобизатор

15 08 21

Гидрофобизатор для защиты минеральных поверхностей от атмосферных осадков

<b>Применение:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для наружных работ</li> <li>• Для обработки фасадов</li> </ul>	
<b>Сфера использования:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для обработки поверхностей в случае необходимости предотвратить попадание атмосферных осадков в конструкцию</li> <li>• Для бетонных, оштукатуренных, кирпичных и других поверхностей, кроме деревянных</li> </ul>	
<b>Свойства:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обработанная поверхность отталкивает атмосферные осадки и грязь</li> <li>• После обработки поверхность можно мыть струёй воды</li> <li>• После обработки поверхность можно красить плёнкообразующими фасадными красками</li> </ul>	
<b>Компоненты:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисперсия силиконовой смолы</li> <li>• Технологические добавки</li> </ul>	
<b>Технические характеристики:</b>	Цвет	Белый, после высыхания прозрачный и бесцветный
	Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	3 часа
	Содержание сухого вещества, %	11
	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00
	pH	6 - 8
<b>Подготовка основания:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность поверхности ≤ 2%)</li> </ul>	
<b>Нанесение:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Продукт перед применением тщательно перемешать</li> <li>• Нанести на обрабатываемую поверхность с помощью малярного валика, кисти или пульверизатора столько, сколько поверхность способна впитать</li> <li>• После высыхания поверхность приобретает водоотталкивающие свойства</li> </ul>	
<b>Дополнительные указания по применению:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%</li> <li>• Не работать во время дождя и сильного ветра</li> <li>• Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ</li> </ul>	
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий обработки</li> <li>• Бетон, известково-цементная штукатурка SAKRET CLP+ - 4-6 м<sup>2</sup>/л</li> <li>• Глиняный кирпич – 14-16 м<sup>2</sup>/л</li> <li>• Минеральная декоративная штукатурка SAKRET SBP 2 мм – 3-5 м<sup>2</sup>/л</li> <li>• Керамзитобетонные блоки - 1,5-3 м<sup>2</sup>/л</li> </ul>	
<b>Упаковка:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПЭ канна 10 л / полный паллет 36 шт.</li> </ul>	
<b>Хранение:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца</li> <li>• Хранить при температуре от +5°C до +30°C</li> <li>• <b>Беречь от мороза!</b></li> </ul>	
<b>Утилизация:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства</li> </ul>	



## SAKRET HF

## Гидрофобизатор

15 08 21

**Информация о безопасности:**

- Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта

**Дополнительная информация:**

- Технические данные относятся к температуре  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $50\pm 5\%$

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
	10 л	36 шт./пал.	4751006566835

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведенных лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.