



SAKRET PG

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

Gruntas pagrindui sustiprinti ir sukibimui pagerinti prieš dedant dekoratyvinį tinką.

- Paskirtis:**
- Gruntavimui prieš dedant dekoratyvinį tinką: SBP, MRP-E, AP, SIP, SMS, SIL.
 - Sienoms ir luboms
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Apšiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
 - Betono, tinko pagrindams.
 - Gipso ir gipso kartono plokščių pagrindams.
 - Medžio, medžio drožlių ir medžio plaušo pagrindams.
 - Ant armuotojo tinko apšiltinimo sistemose (SAKRET ETICS).

- Ypatybės:**
- Tonuojamas pagal dekoratyvinio tinko spalvą.
 - Sutvirtina paviršių.
 - Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
 - Pagerina sukibimą su pagrindu.
 - Lengvina tinko uždėjimą.
 - Sudėtyje nėra tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	Balta ir tonuota
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 0,5 mm
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	4 val.
Tankis	1,50± 0,05 g/cm ³
pH	9-11
Degumo klasė (EN 13501-1)	B-s2, d0
Nelakiųjų medžiagų kiekis (sausasis likutis)	≥ 65 %
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas.
 - Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.
 - Gruntuoti tik pilnai pabaigus šlifavimo darbus.

- Darbas:**
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 - Neskiesti!
 - Gruntuoti teptuku, voleliu ar specialiu purkštuvu.
 - Labai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
 - Paviršių galima dengti kitomis medžiagomis tuk visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.



SAKRET PG

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. Grunto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu, nes gali pasikeisti jo savybės. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> 0,20-0,30 kg/m² - ant mažai įgeriančių paviršių (gipso kartono, medžio drožlių plokščių ir pan.). 0,25-0,45 kg/m² - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (armavimo, kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinių plytų, medžio ir pan.) 0,40-0,60 kg/m² - ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (aktyvo betono, keramzitinų blokelių ir pan.). Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 5 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 80 vnt. 15 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. 25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. Leidžiamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 2 g/l.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pavojingumo frazės: Nėra Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	5 kg	80 vnt. / pad.	4751006560925
Balta	15 kg	33 vnt. / pad.	4751006561090
Balta	25 kg	16 vnt. / pad.	4751006562479

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.