



SAKRET SP pritspahtel peenviimistluseks

Kasutusala:

- Seinte ja lagede siledaks peenpahteldamiseks kuivades siseruumides
- Pahtlipritsi ja käsitsi pealekandmiseks
- Väga hea lihvitavusega
- Sobilik mineraalsetele ja kipskartongist pindadele kandmiseks
- Värvitav kõikide vesialuseiste sise- ja välisvärvidega
- Sobilik armeerimisvõrguga pahteldamiseks
- Sobivus RYL-i koormusklassidesse, klasside määratlus vastavalt RT kaartidele: RL 01 – RL 02

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema stabiilne ja ilma pragudeta;
- Aluspind tuleb puhastada nõrkadest, pudedatest kihtidest/materjalidest nagu lahtine krohv, mustus, tolm, õli- või värvijäägid jne.;
- Tasandada õgvendused, augud ja praod sobiliku materjaliga;
- Sõltuvalt aluspinna materjalist kruntida pinnad krundiga Sakret UG või Sakret TGW;
- Värvkattega pinnad tuleb eelnevalt pesta mustusest, vajadusest lihvida või karestada.

Pahteldamine:

- Pahtel kanda pinnale pahtlipritsi või pahtlilabida abil. Vuugid sillata eelnevalt armeerimisvõrgu või spetsiaalse vuugiteibiga, kipsplaatide vuukide täitmiseks kasutada selleks spetsiaalselt sobivaid vuugipahtleid.
- Laepinna struktureerimiseks võib kasutada struktuurulli.
- Peale pahtli kuivamist vajadusel lihvida pind peene liivapaberiga.
- Vajadusel tasandada lihvitud pind uue pahtlikihiga.
- Töövahendid on puhastatavad veega.
- Pahteldatud pind on värvitav 24 h möödumisel.

Nõuded pahtlile:

- Pahteldatud pindu tuleb kuivamise faasis kaitsta otsese päikesepeaiste, tõmbetuule, külma või liiga kõrge õhutemperatuuri (>25°C) eest;
- Pahtli tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% juures, madalam või kõrgem temperatuur ning õhuniiskus muudavad näite;
- Toode on vees lahustuv, hoida külmimise eest

Tehnilised andmed:

Teraosakeste suurus	Kuni 0,25 mm
Täiteaine	Purustatud dolomiit ja kvarts
Olek	pastataoline
Ühekordne kihipaksus	0,5-3 mm
Sideaine	akrüüldispersioon
Nakkuvus	0,8 N/mm ²
Aluspinna ja õhu töötemperatuur	+8°C kuni +25°C
Kulu	umbes 1,7 kg/m ² 1 mm kihi puhul
Kuivamisaeg	Sõltuvalt temperatuurist kuni 2 h/1 mm
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)

Pakend ja säilitamine: 25 kg plastkotid, alusel 20 kotti. Säilitada puitalustel kuivas keskkonnas temperatuuril +5-+30 C, rebenenud pakend sulgeda koheselt. Säilivusaeg 12 kuud alates pakendile tootmiskuupäevast.