



Mineralinis glaistas su lengvais užpildais įvairių mineralinių pagrindų išlyginimui.

- Paskirtis:**
- Baigiamajam mineralinių pagrindų išlyginimui.
 - Dekoratyvinių elementų (karnizų ir pan.) formavimui ir jų remontui.
 - Įvairių įdubimų užpildymui, pažeistų pastato dalių geometrijos atstatymui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Fasadų glaistymui.
 - Drėgnoms patalpoms.
 - Tinko, betono paviršiams.
 - Gali būti dažomas visais dažais skirtais mineraliniams paviršiams dažyti.

- Ypatybės:**
- Baltos spalvos.
 - Dviejų frakcijų: smulkesnės (iki 0,5 mm) ir stambesnės (iki 1,0 mm).
 - Su lengvais užpildais.
 - Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
 - Atsparus trūkinėjimui.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Lengvi inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,3 l
	15 kg	apie 4,5 l
Pavadinimas	LCC-0,5	LCC-1,0
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 0,5 mm	iki 1,0 mm
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 1,5 val.	
Vieno sluoksnio storis	nuo 0,5 mm iki 50 mm	nuo 1,0 mm iki 50 mm
Šlapio skiedinio tūrinis tankis	1,45 kg/dm ³	
Iš 1 kg sauso mišinio gaunama	apie 0,9 l skiedinio	
Galima šlifuoti	po 12-24 val.	
Gniuždymo stipris po 28 parų	≥ 12,0 N/mm ²	≥ 13,0 N/mm ²
Lenkimo stipris po 28 parų	≥ 3,0 N/mm ²	≥ 3,5 N/mm ²
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Būtina pašalinti netvirtas ir atšokusias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
 - Mineralinius paviršius gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
 - Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.



Darbas:	<ul style="list-style-type: none">• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį permaišyti dar kartą.• Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistrykle ir išlyginti.• Sukietėjusį glaistą galima šlifuoti smulkiu švitrinu popieriumi arba tinkleliu.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none">• Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.• Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).• Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!• Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Šnaudos:	<ul style="list-style-type: none">• Apie 1,12 kg/m² tepant 1 mm storiu.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none">• 15 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt. (240 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.• Plastikinę pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none">• Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!• Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.• Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.

**Saugos ženklėjimas:**

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

**Papildomi nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
LCC-1	15 kg	16 vnt. / pad.	4751006560970
LCC-0,5	15 kg	16 vnt. / pad.	4751006560826

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.