


**SAKRET FM Вододисперсионная акриловая фасадная краска 17 04 21**

Вододисперсионная акриловая краска с силиконовыми добавками для бетонных и оштукатуренных фасадов

**Применение:**

- Для наружных работ
- Для отделки фасадов

**Сфера использования:**

- Для бетонных поверхностей
- Для оштукатуренных поверхностей
- Для кирпичных поверхностей
- Для окраски новых поверхностей
- Для поверхностей, ранее окрашенных вододисперсионными красками

**Свойства:**

- Экологически чистая
- Совершенно матовая
- Модифицирована силиконом
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность
- Атмосферостойкая
- Содержит вещества, замедляющие распространение колоний микроорганизмов
- Защищает поверхность от воздействия CO<sub>2</sub>
- Обладает хорошей укрывистостью

**Компоненты:**

- Дисперсия акрилового сополимера
- Эмульсия полисилоксана
- Пигменты
- Инертные наполнители
- Технологические добавки

**Технические характеристики:**

Цвет	Белая и тонируемая (базы А и С)
Разбавитель	Вода
Степень блеска	Совершенно матовая
Паропроницаемость (ISO 7783-2)	Sd < 0,14 м, класс 1
Гидрофобность (EN 1062-3)	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> /st <sup>0.5</sup> , класс 3
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	12 часов для повторной окраски
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,35 – 1,50
Вязкость, П (Brookfield, LV4, 20rpm)	100 - 200
pH	8 - 9
Содержание сухого вещества, %	58



**SAKRET FM Воднодисперсионная акриловая фасадная краска 17 04 21**

**Подготовка основания:**

- Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной (влажность поверхности  $\leq 2\%$ )
- Ранее неокрашенные поверхности очистить от солей, пыли и грязи
- Плотные и гладкие бетонные поверхности, оставшиеся после снятия опалубки, обработать пескоструйным аппаратом или стальной щёткой
- Свежие поверхности после окончания строительных работ можно красить не ранее, чем:
  - Бетон- через 28 дней
  - Цементно-известковые штукатурки (SAKRET CLP+, MAP-MFF) - через 14 дней
  - Минеральные декоративные штукатурки (SAKRET SBP, MRP) - через 14 дней
  - Готовые декоративные штукатурки (SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) – после полного их высыхания
- Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые
- Колонии микроорганизмов, если такие имеются, обработать средством SAKRET FR
- Поверхность грунтовать грунтом-концентратом SAKRET FM, который перед применением разбавить водой в соотношении 1:3
- Грунт нанести столько, сколько поверхность способна впитать

**Окраска:**

- Окраску можно производить через 12 часов после грунтования
- Краску перед применением тщательно перемешать
- Краска готова к применению
- Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (до 10% по объёму)
- Для нанесения финишного слоя краску использовать неразбавленной
- Красить в два слоя кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,017"-0,021")

**Дополнительные указания по применению:**

- Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не выше 80%
- Не окрашивать под воздействием прямых солнечных лучей, во время дождя и сильного ветра
- Если для окраски объекта необходимо более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки краски из начатой упаковки (примерно ¼ ) добавить в следующую упаковку краски и перемешать, эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ
- Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ

**Расход:**

- 4 – 8 м<sup>2</sup>/л при однократном нанесении
- Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения

**Упаковка:**

- ПП ведро 9 л / полный паллет 33 шт.

**Хранение:**

- Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца
- Хранить при температуре от +5°С до +30°С
- **Беречь от мороза!**

**Утилизация:**

- Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства



**SAKRET FM Воднодисперсионная акриловая фасадная краска 17 04 21**

**Информация о безопасности:**

- Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта
- Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/c) 40 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 7 г/л

**Дополнительная информация:**

- Технические данные относятся к температуре +23±2°С и относительной влажности воздуха 50±5%

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
База А (белая)	9 л	33 шт./пал.	4751006564800
База С	9 л	33 шт./пал.	4751006564824

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведенных лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.