



SAKRET KS P

Bespalvis silikatinis gruntas

Bespalvis silikatinis gruntas mineraliniams paviršiams prieš dažymą silikatiniais dažais.

Paskirtis:

- Normalaus įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą tamsią toną silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė B arba C).
- Didelio arba labai nevienodo įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą visų tonų silikatiniais dažais SAKRET KS.
- Silikatiniais dažais SAKRET KS dažytų paviršių gruntavimui prieš dažymo defektų taisymą.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Betono paviršiams.
- Kalkinio, kalkinio-cementinio tinko paviršiams.
- Silikatinėms plytoms.
- Naujų paviršių gruntavimui.
- Paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniai, kalkiniai-cementiniai, silikatiniai dažais.
- Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniai, akriliniai ir silikoniniai dažais!

Ypatybės:

- Nedegus.
- Gerina paviršiaus sukimą.
- Sustiprina paviršių.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Aukštas garų pralaidumas.

Sudėtis:

- Kalio silikato tirpalas.
- Kopolimerinė akrilinė dispersija.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	Balta, išdžiūvęs tampa bespalvis
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santlykiniam oro drėgnumui	12 val.
Tankis	1,05-1,07 g/cm ³
pH	10-11,5
Nelakiujų medžiagų kiekis	15%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

**Pagrindo****paruošimas:**

- Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė $\leq 2\%$).
- Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.
- Labai lygū ir tankų betoninį paviršių pašiurkštinti smėliasrove arba plieniniu šepečiu.
- Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima gruntuoti:
 - betoną – po 28 parų;
 - cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 parų;
 - mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų;
 - paruoštą naudojimui silikatinį ar silikoninį-silikatinį dekoratyvinį tinką (pvz. SARET SIL, SMS) - po visiško jo išdžiūvimo.
- Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.
- Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina apdoroti su SAKRET FR.
- Negruntuojamas vietas (metalinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.

Darbas:

- Gruntas paruoštas naudojimui.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
- Grantuoti teptuku, voleliu arba purkštuviu.
- Tepti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Paviršių dažytį galima pilnai išdžiūvus gruntuui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.

Papildomi**nurodymai darbui:**

- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntuui džiūstant turi būti nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$, o sanykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.
- Nedirbtį lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Išrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

Išeiga:

- $3\text{-}6 \text{ m}^2/\text{l}$.
- Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodo ir sąlygų.

Įprastinis**ipakavimas:**

- 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.

Sandēliavimas:

- Sandēliavimo laikas originalioje gamintojo pakuočėje - 24 mėn.
- Sandēliavimo temperatūra nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+30^{\circ}\text{C}$.
- **Transportuojant ir sandēliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!**

Utilizavimas:

- Pakuočę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuočių.
- Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrups A/h) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 6 g/l.

**Saugos ženklinimas:**

- Pavojingumo frazės:
 - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
 - H315 - Dirgina odą.
- Atsargumo frazės:
 - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 - P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
 - P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsiuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis



Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojinga medžiaga:
Kalio silikatas

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm5\%$ santlykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksplatacinių savybių deklaracijoje (ESD).

Produkto spalva	Iprastinis įpakavimas 1	Iprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta, išdžiūvęs tampa bespalvis	10 l	36 vnt./pad.	4751006564213

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.