ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET KS EXTERIOR

Силикатная краска для наружных работ

01 03 2021 TDS

Совершенно матовая воднодисперсионная краска на основе силиката калия для минеральных поверхностей.

Применение:

- Для минеральных поверхностей фасадов.
- Для наружных работ.
- Компонент утеплительных систем ETICS SAKRET EPS и ETICS SAKRET MW.

Можно использовать:

- Для бетонных поверхностей.
- Для известковых, известково-цементных штукатурок.
- Для силикатного киприча.
- Для ранее окрашенных известковыми, известково-цементными, цементными, силикатными красками поверхностей.

Нельзя использовать:

- На ранее окрашенных алкидными, акриловыми и силиконовыми красками поверхностей.

Особенности:

- Совершенно матовая.
- Тонируется.
- Реагирует с основанием не формируя пленку.
- Стойкая к горению.
- Очень хорошая паропроницаемость.
- Очень хорошая покрываемость.
- С добавками останавливающими рост коллоный микрооганизмов.

Состав:

- Раствор калия силиката.
- Кополимерная дисперсия.
- Пигмент.
- Инертные наполнители.
- Биоцид.
- Технологические добавки.

Технические данные:

Базза	A, B, C
Блеск	совершенно матовая
Растворитель	вода
Время высыхания при +23°C температуре и 80% относительной влажности (повторное перекрашивание)	12 часов
Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C

Паропроницаемость – эквивалентная толщина воздушного слоя (ISO 7783-2)	Sd < 0,14 м, класс 1
Водопроницаемость (EN 1062-3)	W > 0,5 кг/(м^2·ч^{0,5}), класс 1
Плотность	1,34-1,50 г/см^3
Вязкость (Brookfield, LV4, 5rpm)	300-900 П
pH	10-11,5
Количество нелетучих веществ	55%

OÜ SAKRET, Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET KS EXTERIOR

Силикатная краска для наружных работ

01 03 2021 TDS

CE знак:	10 ETA-10/0064 ETAG 004 ETICS SAKRET EPS EPS0064CPR	10 ETA-10/0185 ETAG 004 ETCS SAKRET MW MW0185CPR	SIA SAKRET PLUS

Подготовка к работе:

- Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой (влажность поверхности ≤ 2%).
- Ранее неокрашенные поверхности очистить от солей, грязи и пыли.
- Очень ровные бетонные поверхности обработать пескоструей или металической щеткой.
- Новые минеральные поверхности после строительных работ можно окрашивать не ранее чем через 28 суток, поверность силиконовой-силикатной декоративной штукатурки SAKRET SMS – после полного ее высыхания.
- Ранее окрашенную поверхность очистить от отлупившейся краски.
- Если на окрашиваемой поверхности присуствует колонный микроорганизмов, поверхность обработать средством SAKRER FR.
- Для выравнивания поверхности использовать SAKRET HM-10, HM-12, HML-1, HML-4, CLP Plus, MAP-MFF и т.п. минеральные штукатурки.
- Для финишного выравнивания поверхности использовает SAKRET SFP, SFP Fine, CC, LCC и т.п. минеральные шпаклевки. Нельзя красить шпаклевки на основе органического связующего.
- Металические элементы, оконные стекла и другие неокрашиваемые поверхности надо закрыть от возможного опрыскивания (можно сильно повредить такие поверхности).
- Основание грунтовать грунтом SAKRET KS-P или KS-G. Сильно впитывающие основания грунтовать грунтом SAKRET KS-P. Грунтовать столько, сколько основание может впитать.

Выработка:

- Продукт готов к применению.
- Перед окрашиванием краску тщательно перемешать.
- Красить после полного высыхания грунта или предидущего слоя, но не ранее чем через 12 часов.
- Для первого слоя или при использований пульверизатора краску можно разбавить водой или грунтом SAKRERT KS-P (до 10% обьема).
- Для окончательного слоя краску использовать неразбавленной (если можно и работая пульверизатором)
- Красить в два слоя кистью, валиком или пульверизатором (наконечник 0,017“-0,021“).
- Одну плоскость красить в один подход.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

Дополнительные указаня по выработке:

- Температура во время окрашивания и высыхания должна быть от +5°C до +25°C, относительная влажность – не более 80%.
- В фазе окрашивания и высыхания беречь от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°C).
- Если для окрашивания плоскости нужно больше одной укаковки, для равномерного цвета рекомендуется ¼ часть начатой упаковки залить в следующую упаковку и тщательно перемешать, процедуру повторяя с каждой упаковкой до полной покраски плоскости.
- Разные материалы одной поверхности, а также резкое изменение темпрературы или относительной влажности во время высыхания может вызвать изменение цвета.
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ.

Расход:

Основание	$м^2$/л при окраске грунтованной поверхости в один слой
Бетон, силикатный кирпичь	7-8
SAKRET SBP, MRP-E, SMS	5-6
SAKRET HML-4	5-6
SAKRET HML-1, HM-10, HM-12, CLP Plus, MAP-MFF	9,5-10,5
фильцеванный SAKRET SFP, SFP Fine	7-8

Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, также от способа и условий покраски

Стандартная упаковка:

- Металическая банка 2,7 л / полный поддон 120 шт.
- Пластиковое ведро 9 л / полный поддон 33 шт.

Складирование:

- Срок хранения – 24 месяцев в оригинальной упаковке.
- Температура хранения – от +5°C до +30°C.
- **Беречь от мороза!**

Утилизирование:

- Металические банки утилизировать по правилам местного законодательства как металическую упаковку.
- Пластиковые ведра утилизировать по правилам местного законодательства как пластиковую упаковку имеющую металическую рукоятку.

Информация по безопасности:

- Более детальная информация по безопасности указанна в листе безопасности продукта (SDS).
- Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/g) 30 г/л. Содержание ЛОВ в продукте < 21 г/л.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET KS EXTERIOR

Силикатная краска для наружных работ

01 03 2021 TDS

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:

H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.

H315 - Вызывает раздражение кожи.

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

EUH208 – Содержит 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать алергическую реакцию.

- Обозначение требований безопасности:

P102 - Держать в месте, недоступном для детей.

P273 - Не допускать попадания в окружающую среду.

Сигнальное слово:
Осторожно.
Опасное составляющее:
Силикат калия.

P301+P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалист.

P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.

P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указанно иначе, относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности 50±5%.
- Производитель: SIA SAKRET PLUS.

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET KS EXTERIOR (A) 2,7 L	Белый, базза A	2,7 л	120 шт.	4751006562462
SAKRET KS EXTERIOR (A) 9 L		9 л	33 шт.	4751006565814
SAKRET KS EXTERIOR (B) 2,7 L	Базза B	2,7 л	120 шт.	4751006562752
SAKRET KS EXTERIOR (B) 9 L		9 л	33 шт.	4751006565821
SAKRET KS EXTERIOR (C) 2,7 L	Базза C	2,7 л	120 шт.	4751006562769
SAKRET KS EXTERIOR (C) 9 L		9 л	33 шт.	4751006565838

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель ненесет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлений вопросов или неясностей, обращатся к продовцу или производителю.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt