



Cementinis-kalkinis tinkas su lengvais inertiniais užpildais ir polipropileniniu plaušu (pagal EN 998-1: LW-CS II-W1).

- Paskirtis:**
- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais, ypač jei svarbios šilumos izoliavimo savybės ir reikalingas didelis tinko sluoksnio storis.
 - Mašiniam ir rankiniam naudojimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Tik mineraliniams pagrindams.
 - Galima formuoti struktūrinį paviršių.
 - Gali būti kaip išlyginamasis sluoksnis šilumą izoliuojantiems tinkams ir ant stabilų seno tinko paviršių.

- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
 - Mažas tinko sluoksnio svoris.
 - Galimybė suformuoti didelio storio sluoksnį.
 - Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
 - Lengva dirbti.
 - Ekonomiškas.
 - Lengvas užpildas ilgina tinkavimo mašinos eksploatacijos laiką.


- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Lengvi užpildai.
 - Inertiniai užpildai.
 - Armuojantis plaušas.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,25 l
	30 kg	apie 7,5 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 1 mm	
Vieno sluoksnio storis	5-25 mm	
Per kalis kartus galima suformuoti sluoksnį	70 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 2 val.	
Gniuždymo stipris po 28 parų (pagal EN 998-1)	$\geq 1,50 \text{ N/mm}^2$ (CS II)	
Sukibimas ir suirimo linijos	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	
Kapiliarinio vandens įgėrio kategorija	W_{c1}	
Laidumo vandens garams koeficientas	$\mu \leq 20$	
Sukietėjusio skiedinio tankis	$\sim 1100 \text{ kg/m}^3$	
Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$)	$\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė P = 50%) $\leq 0,34 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė P = 90%)	
Atsparumas šalčiui	F_{35}	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Iš 30 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 31 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



CE ženklīnimas:

<p>EN 998-1</p> <p>Cementinis-kalkinis tinkas</p> <p>Lengvas tinko skiedinys (LW) vidaus ir išorės darbams</p> <p>Stipris gniuždant: klasė CS II</p> <p>Sukibimo stipris: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ -FP:B</p> <p>Vandens įgėris: W1</p> <p>Vandens garų difuzija (μ): ≤ 20</p> <p>Šilumos laidumo koeficientas</p> <p>$\lambda_{10,dry}$ (lent. vertė):</p> <p>$\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 50%</p> <p>$\leq 0,34 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 90%</p> <p>Atsparumas šalčiui F₃₅</p> <p>Degumo klasė: A1</p>	 <p>16</p> <p>126CPR2013-07-01</p>
---	---

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.

Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Papildomi nurodymai darbui:

- Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

Sąnaudos:

- Apie 10 kg/m² sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm.

Įprastinis įpakavimas:

- 30 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 35 vnt. (1050 kg) .

Sandėliavimas:

- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

Utilizavimas:

- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
- Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.



SAKRET MAP-MFF

Lengvas mašininis tinkas su plaušu

Saugos informacija:

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.
- Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklėjimas:

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.



Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^\circ\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OŪ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	30 kg	35 vnt./pad.	4751006565401

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.