

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK Balts



Клей для плитки (белый)

01 03 2021 TDS

Цементный клей для плитки (тип и класс по EN 12004: C1).


- Применение:**
- Для приклеивания тонким слоем и слоем средней толщины керамических плиток и небольших плиток каменной массы (размером до 35×35 см) на бетонные и др. стабильные минеральные основания.
 - Для стен и полов.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Особенности:**
- Стойкий к воде и морозу.
 - Белый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя	прим. 0,6 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,26 л
		25 кг	прим. 6,6 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 2 часа	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
Можно подвергнуть частичной нагрузке (ходить) и затирать швы	через 24 часа		
Полная нагрузка	через 14 суток		

CE знак:

<p style="text-align: center;">EN 12004 C1 Для полов и стен, для внутренней и наружной отделки</p> <p style="text-align: center;">Горючесть: класс A1</p> <p>Первоначальная прочность на отрыв: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</p> <p style="text-align: center;">Прочность на отрыв после термического воздействия: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</p> <p style="text-align: center;">Прочность на отрыв после выдержки в воде: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</p> <p style="text-align: center;">Прочность на отрыв после циклов замораживания-оттаивания: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</p> <p style="text-align: center;">Открытое время: прочность на отрыв $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ после 20 мин.</p>	<p style="text-align: center;"> 1555 18 302CPR2013-07-01</p>
--	---

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK Balts



Клей для плитки (белый)

01 03 2021 TDS

Подготовка к работе:	<ul style="list-style-type: none">• Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.• На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.• Для подготовки бетонных и др. минеральных оснований использовать грунт SAKRET BG или разбавленный водой в соотношении 1:3 концентрат грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды).• Истирающиеся поверхности грунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW.
Выработка:	<ul style="list-style-type: none">• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков. После выстаивания массу повторно перемешать.• Клей на основание нанести ровной и развести зубчатой теркой, вставить плитку и нажать. Размер зубков подбирается по размеру плитки.• В один прием покрывать смесью такую площадь основания, какую можно облицевать плиткой в течение 15 мин.• Если покрытие плиткой будет эксплуатироваться в повышенной влажности и морозе или приклеивается плитки больших размеров, клей надо наносить на основание и под прямым углом на плитку («двухстороннее приклеивание»).
Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных клеевых составов.• После прижатия плитка должна быть покрыта клеем – для стены не меньше 70%, для пола не меньше 90%!• Деформационные швы основы нельзя заполнять клеем!• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°C).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший клей удаляется только механически.
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 1,8 кг/м² сухой смеси при размере зубков 4 мм.• Прим. 2,7 кг/м² сухой смеси при размере зубков 6 мм.• Прим. 3,6 кг/м² сухой смеси при размере зубков 8 мм.• Прим. 4,5 кг/м² сухой смеси при размере зубков 10 мм.
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FK Balts



Клей для плитки (белый)

01 03 2021 TDS

Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Цвет продукта	Стандартная упаковка 1	Стандартная упаковка 2	Штрих код
Белый	25 кг мешок	48 шт. / поддон	4751006560529

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.