

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FK



### Клей для плитки

01 03 2021 TDS

Цементный клей для плитки (тип и класс по EN 12004: C1).


- Применение:**
- Для приклеивания тонким слоем и слоем средней толщины керамических плиток и небольших плиток каменной массы (размером до 35×35 см) на бетонные и др. стабильные минеральные основания.
  - Для стен и полов.
  - Для внутренних и наружных работ.

- Особенности:**
- Стойкий к воде и морозу.
  - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
  - Инертные заполнители.
  - Технологические добавки.

<b>Технические данные:</b>	Величина наполнителя	прим. 0,6 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,26 л
		5 кг	прим. 1,3 л
		12,5 кг	прим. 3,3 л
		25 кг	прим. 6,5 л
Время созревания	прим. 3 мин.		
Время выработки	прим. 2 часа		
Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C		
Можно подвергнуть частичной нагрузке (ходить) и затирать швы	через 24 часа		
Полная нагрузка	через 14 суток		

**CE знак:**

<p style="text-align: center;"><b>EN 12004</b> <b>C1</b> <b>Для полов и стен, для внутренней и наружной отделки</b> Горючесть: класс A1 Первоначальная прочность на отрыв: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math> Прочность на отрыв после термического воздействия: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math> Прочность на отрыв после выдержки в воде: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math> Прочность на отрыв после циклов замораживания-оттаивания: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math> Открытое время: прочность на отрыв <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math> после 20 мин.</p>	<p style="text-align: center;"> 1555 16 301CPR2013-07-01</p>
---	---

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FK



### Клей для плитки

01 03 2021 TDS

<b>Подготовка к работе:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.</li><li>• На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.</li><li>• Для подготовки бетонных и др. минеральных оснований использовать грунт SAKRET BG или разбавленный водой в соотношении 1:3 концентрат грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды).</li><li>• Истирающиеся поверхности грунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW.</li></ul>
<b>Выработка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков. После выстаивания массу повторно перемешать.</li><li>• Клей на основание нанести ровной и развести зубчатой теркой, вставить плитку и нажать. Размер зубков подбирается по размеру плитки.</li><li>• В один прием покрывать смесью такую площадь основания, какую можно облицевать плиткой в течение 15 мин.</li><li>• Если покрытие плиткой будет эксплуатироваться в повышенной влажности и морозе или приклеивается плитки больших размеров, клей надо наносить на основание и под прямым углом на плитку («двухстороннее приклеивание»).</li></ul>
<b>Дополнительные указания по выработке:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин со специальным наконечником (насадкой) для цементных клеевых составов.</li><li>• После прижатия плитка должна быть покрыта клеем – для стены не меньше 70%, для пола не меньше 90%!</li><li>• Деформационные швы основы нельзя заполнять клеем!</li><li>• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!</li><li>• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (&gt; +25°C).</li><li>• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший клей удаляется только механически.</li></ul>
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прим. 1,8 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 4 мм.</li><li>• Прим. 2,7 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 6 мм.</li><li>• Прим. 3,6 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 8 мм.</li><li>• Прим. 4,5 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 10 мм.</li></ul>
<b>Складирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.</li><li>• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.</li></ul>
<b>Утилизирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.</li><li>• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (&lt; 5%).</li></ul>

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FK



### Клей для плитки

01 03 2021 TDS

#### Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI)  $\leq 0,0002\%$ .
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

#### Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:  
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H315 - Вызывает раздражение кожи.  
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.  
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:  
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.  
P261 - Избегать вдыхания пыли.  
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.  
P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.  
P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.  
P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.  
P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.  
P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.



#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре  $+23\pm 2^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $50\pm 5\%$ .
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Цвет продукта	Стандартная упаковка 1	Стандартная упаковка 2	Штрих код
Серый	5 кг мешок	200 шт. / поддон	4751006560482
Серый	12,5 кг мешок	96 шт. / поддон	4751006563759
Серый	25 кг мешок	48 шт. / поддон	4751006560017

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель не несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.