

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FKe



### Клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

Улучшенный цементный клей для плитки, с уменьшенным скольжением и увеличенным открытым временем (тип и класс по EN 12004: C2TE).

#### Применение:

- Для приклеивания тонким слоем и слоем средней толщины керамических, клинкерных и бетонных облицовочных плиток, плиток каменной массы, каминной плитки на бетонные и др. минеральные основания, на старую плитку, на акриловые и каучуковые гидроизоляционные мастики, а также на конструкции из гипсокартона, древесностружечных плит.
- Для стен и полов.
- Для внутренних и наружных работ.

#### Можно использовать:

- На акриловом, каучуковом и минеральном гидроизоляционном покрытий.
- На гидроизоляционной ткани и мемbrane.
- Для обогреваемых полов и полов с повышенной нагрузкой.

#### Особенности:

- С добавками увеличивающими эластичность.
- Увеличенной прочности на отрыв.
- Уменьшенного скольжения.
- Увеличенного открытого времени.
- Стойкий к воде и морозу.
- Серый.

#### Состав:

- Портландцемент.
- Инертные заполнители.
- Технологические добавки.

#### Технические данные:

Величина наполнителя	прим. 0,6 мм	
Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,32 л
	5 кг	прим. 1,6 л
	12,5 кг	прим. 4,0 л
	25 кг	прим. 7,9 л
Время созревания	прим. 3 мин.	
Время выработки	прим. 2 часа	
Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
Можно подвергнуть частичной нагрузке (ходить) и затирать швы	через 24 часа	
Полная нагрузка	через 14 суток	

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FKe



### Клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

CE знак:

EN 12004

C2TE

Для полов и стен, для внутренней и наружной  
отделки

Горючесть: класс A1

Первоначальная прочность на отрыв:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Прочность на отрыв после термического  
воздействия:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Прочность на отрыв после выдержки в воде:  
 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Прочность на отрыв после циклов замораживания-  
оттаивания:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Скольжение:  $\leq 0,5 \text{ mm}$

Открытое время: прочность на отрыв  
 $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  после 30 мин.



1555

16

303CPR2013-07-01

Подготовка к  
работе:

- Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
- На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.
- Для подготовки бетонных и др. минеральных оснований грунт SAKRET BG или разбавленный водой в соотношении 1:3 концентрат грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды).
- Для древесно-стружечных плит использовать неразбавленный грунт SAKRET UG.
- Истирающиеся поверхности грунтовать глубынным грунтом SAKRET TGW.
- На старую плитку использовать грунт SAKRET QG.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков. После выстаивания массу повторно перемешать.
- Клей на основание нанести ровной и развести зубчатой теркой, вставить плитку и нажать. Размер зубков подбирается по размеру плитки.
- В один прием покрывать смесью такую площадь основания, какую можно облицевать плиткой в течение 20 мин.
- Если покрытие плиткой будет эксплуатироваться в повышенной влажности и морозе или приклеивается плитки больших размеров, клей надо наносить на основание и под прямым углом на плитку («двухстороннее приклеивание»).

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FKe



### Клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

#### Дополнительные указания по выработке:

- Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных клеевых составов.
- После прижатия плитка должна быть покрыта kleem – для стены не меньше 70%, для пола не меньше 90%!
- Деформационные швы основы нельзя заполнять kleem!
- Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!
- В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший kleй удаляется только механически.

#### Расход:

- Прим. 1,6 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 4 мм.
- Прим. 2,4 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 6 мм.
- Прим. 3,1 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 8 мм.
- Прим. 3,9 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при размере зубков 10 мм.

#### Складирование:

- Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.
- Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.

#### Утилизирование:

- Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.
- Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).

#### Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI)  $\leq 0,0002\%$ .
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

#### Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:  
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H315 - Вызывает раздражение кожи.  
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.  
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:  
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.  
P261 - Избегать вдыхания пыли.  
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FKe



### Клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЬВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре  $+23\pm2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $50\pm5\%$ .
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Цвет продукта	Стандартная упаковка 1	Стандартная упаковка 2	Штрих код
Серый	5 кг мешок	200 шт. / поддон	4751006560505
Серый	12,5 кг мешок	96 шт. / поддон	4751006563742
Серый	25 кг мешок	48 шт. / поддон	4751006560383

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлениях вопросов или неясности, обращаться к продовцу или производителю.