

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

Эластичный улучшенный цементный клей для плитки, с уменьшенным скольжением и увеличенным открытым временем (тип и класс по EN 12004: C2TES1).

Применение:

- Для приклеивания тонким слоем и слоем средней толщины керамических, клинкерных и бетонных облицовочных плиток, плиток каменной массы, натурального камня (кроме светлого мрамора), каминной плитки, мозаики, напольных плиток больших размеров на бетонные и др. минеральные основания, на старую плитку, на конструкции из гипсокартона, древесно-стружечных плит, на деревянные поверхности.
- Для стен и полов.
- Для внутренних и наружных работ.

Можно использовать:

- На акриловом, каучуковом и минеральном гидроизоляционном покрытий.
- На гидроизоляционной ткани и мемbrane.
- Для балконов, террас, ступеней.
- Для бассейнов.
- Для увеличенной температуры эксплуатаций (до +80°C)
- Для обогреваемых полов и полов с повышенной нагрузкой.

Особенности:

- С добавками увеличивающими эластичность.
- Увеличенной прочности на отрыв.
- Уменьшенного скольжения.
- Увеличенного открытого времени.
- Стойкий к воде и морозу.
- Серый.

Состав:

- Портландцемент.
- Инертные заполнители.
- Технологические добавки.

Технические данные:

| Величина наполнителя | прим. 0,6 мм | |
|--|------------------|--------------|
| | 1 кг | прим. 0,26 л |
| Количество воды на массу сухого продукта | 5 кг | прим. 1,25 л |
| | 12,5 кг | прим. 3,25 л |
| | 25 кг | прим. 6,5 л |
| Время созревания | прим. 3 мин. | |
| Время выработки | прим. 2 часа | |
| Рабочая температура воздуха и основания | от +5°C до +25°C | |
| Можно подвергнуть частичной нагрузке (ходить) и затирать швы | через 24 часа | |
| Полная нагрузка | через 14 суток | |

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

CE знак:

EN 12004

C2TES1

Для полов и стен, для внутренней и наружной
отделки

Горючесть: класс A1

Первоначальная прочность на отрыв: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Прочность на отрыв после термического
воздействия: $\geq 1,0 \text{ Н/mm}^2$

Прочность на отрыв после выдержки в воде:
 $\geq 1,0 \text{ Н/mm}^2$

Прочность на отрыв после циклов замораживания-
оттаивания: $\geq 1,0 \text{ Н/mm}^2$

Скольжение: $\leq 0,5 \text{ мм}$

Деформативность: $\geq 2,5 \text{ мм}$

Открытое время: прочность на отрыв
 $\geq 0,5 \text{ Н/mm}^2$ после 30 мин.



1555

16

305CPR2013-07-01

Подготовка к
работе:

- Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
- На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.
- Для подготовки бетонных и др. минеральных оснований грунт SAKRET BG или разбавленный водой в соотношении 1:3 концентрат грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды).
- Для древесно-стружечных плит использовать неразбавленный грунт SAKRET UG.
- Истирающиеся поверхности грунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW.
- На старую плитку использовать грунт SAKRET QG.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков. После выстаивания массу повторно перемешать.
- Клей на основание нанести ровной и развести зубчатой теркой, вставить плитку и нажать. Размер зубков подбирается по размеру плитки.
- В один прием покрывать смесью такую площадь основания, какую можно облицевать плиткой в течение 20 мин.
- Если покрытие плиткой будет эксплуатироваться в повышенной влажности и морозе или приклеивается плитки больших размеров, клей надо наносить на основание и под прямым углом на плитку («двухстороннее приклеивание»).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

Дополнительные указания по выработке:

- Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных kleевых составов.
- После прижатия плитка должна быть покрыта kleем – для стены не меньше 70%, для пола не меньше 90%!
- Деформационные швы основы нельзя заполнять kleем!
- Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!
- В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший kleй удаляется только механически.

Расход:

- Прим. 1,8 кг/м² сухой смеси при размере зубков 4 мм.
- Прим. 2,6 кг/м² сухой смеси при размере зубков 6 мм.
- Прим. 3,5 кг/м² сухой смеси при размере зубков 8 мм.
- Прим. 4,4 кг/м² сухой смеси при размере зубков 10 мм.

Складирование:

- Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.
- Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Утилизирование:

- Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.
- Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).

Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЬВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm5\%$.
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

| Цвет продукта | Стандартная упаковка 1 | Стандартная упаковка 2 | Штрих код |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Серый | 5 кг мешок | 200 шт. / поддон | 4751006560512 |
| Серый | 12,5 кг мешок | 96 шт. / поддон | 4751006563780 |
| Серый | 25 кг мешок | 48 шт. / поддон | 4751006560390 |

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлениях вопросов или неясности, обращаться к продовцу или производителю.