



SAKRET sanuojančios sistemos užtaškomasis tinkas paviršiui pašiurkštinti (pagal EN 998-1: GP-CS IV-W0).

- Paskirtis:**
- Sanuojamų sienų pagrindui pašiurkštinti ir jo sukibimui su išlyginamuoju sanavimo tinku SAKRET SGP (PGP) arba sanavimo tinku SAKRET SP G pagerinti, taip pat kaip sukibimo tinkas tinkuojant pastatų cokolius, seną plytų mūrą.
  - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
  - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Tik ant mineralinių pagrindų.


- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
  - Geras sukibimas su pagrindu.
  - Atsparus vandeniui ir šalčiui.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
  - Gesintos kalkės.
  - Inertiniai užpildai.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,19 l
	30 kg	apie 5,8 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 2 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 2 val.	
Gniuždymo stipris po 28 parų (pagal EN 998-1)	$\geq 10,0 \text{ N/mm}^2$ (CS IV)	
Sukibimas ir suirimo linijos	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Kapiliarinio vandens įgėrio kategorija	W0	
Laidumo vandens garams koeficientas	$\mu \leq 25$	
Savitasis šiluminis laidis ( $\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$ ) (lent. vertė)	$\leq 1,17 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , P = 50% $\leq 1,28 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , P = 90%	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Džiūvimo laikas	1 mm/ 1 para, galutinis po 14 parų	
Iš 30 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 18 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C	

**CE ženklimas:**

<p><b>EN 998-1</b></p> <p><b>Bendrosios paskirties tinko skiedinys (GP)</b></p> <p>Stipris gniuždant kategorija : CS IV</p> <p>Sukibimas: <math>\geq 0,08 \text{ N/mm}^2</math></p> <p>Vandens įgėris: W0</p> <p>Vandens garų pralaidumas: <math>\mu \leq 25</math></p> <p>Savitasis šiluminis laidis (<math>\lambda_{10,\text{saus.medž.}}</math>): <math>\leq 1,17 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math>, P = 50%; <math>\leq 1,28 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math>, P = 90%; (lent. vertė)</p> <p>Degumo klasė: A1</p>	 <p>13</p> <p>SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH &amp; Co. KG Industriestraße 1 09236 Claußnitz</p>
--	--



## SAKRET VSM

## Užtaškomasis sanavimo tinkas

<b>Pagrindo paruošimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių.</li> <li>• Nuo paviršiaus būtina pašalinti visą seną, drėgmės ir druskų pažeistą tinką ir tinką, esantį mažiausiai 80 cm atstumu nuo pažeistos vietos.</li> <li>• Pagrindas turi būti sausas, nuvalytas nuo atliekų ir teršalų (pvz.: gipso, smėlio ir pan.).</li> </ul>
<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.</li> <li>• Rankiniu būdu paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus kelne.</li> <li>• Paruoštas skiedinys užkrečiamas ant pagrindo neformuojant storo sluoksnio ir padengiama apie 50 % sanuojamo paviršiaus.</li> <li>• Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.</li> <li>• Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.</li> <li>• Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti!</li> <li>• Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (&gt; +25°C).</li> <li>• Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.</li> </ul>
<b>Sąnaudos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apie 5-7,5 kg/m<sup>2</sup> sauso mišinio .</li> <li>• Pilnai uždengiant paviršių ~4 m<sup>2</sup> iš 30 kg maišo.</li> <li>• Nepilnai uždengiant paviršių ~6 m<sup>2</sup> iš 30 kg maišo.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 42 vnt. (1260 kg).</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.</li> <li>• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.</li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.</li> <li>• Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!</li> <li>• Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.</li> <li>• Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).</li> </ul>



## SAKRET VSM

## Užtaškomas sanavimo tinkas

## Saugos ženklėjimas:

- Pavojingumo frazės:  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.  
H315 - Dirgina odą.
- Atsargumo frazės:  
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
P305+P351+P310 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  
P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.



Signalinis žodis:  
Pavojinga.  
Pavojinga medžiaga:  
Portlandcementas.

## Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatūrai ir  $50\pm 5\%$  santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintojas nurodytas ant pakuotės.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	30 kg	42 vnt./pad.	4005813606933

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.