



SAKRET VSM- SMIDZINĀMAIS SANĀCIJAS SAĶERES APMETUMS

21 04 13

Sanācijas apmetums saķeres kārtas izveidošanai SAKRET sanācijas sistēmā (stiprības klase CS IV saskaņā ar standartu EN 998-1).

Pielietojums:

- Virsmas sagatavošanai pirms materiālu PGP vai SPG uzklāšanas.
- Vājām un porainām vertikālām virsmām.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Tikai minerālu virsmu apmešanai!
- Izstrādājams ar rokām vai maistāju.

Īpašības:

- Nodrošina teicamu saķeri.
- Sala un mitruma izturīgs.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Kaļķhidrāts.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	30 kg	aptuveni 5,8 l
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +30°C	
Maksimālais grauda izmērs:	līdz 4,0 mm	
No 30 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 18 litru javas	
Spiedes stiprība pēc 28dn:	≥ 6,0 N/mm ²	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Vecais apmetums jānoņem vismaz 80 cm virs redzamās izsāļojuma robežas.
- Irdenas mūra šuves vismas 20 mm dziļumā jāiztīra.
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Izstrāde:

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- No sagatavotās javas izveido saķeres kārtu SAKRET sanājošos materiālu uzklāšanai.
- Ar javu SAKRET VSM jānoklāj ne vairāk kā 50% no sanācijai paredzētās virsmas.
- Visus darbus jāveic ievērojot javu apmešanas tehnoloģijas noteikumus!

Papildus norādījumi izstrādei:

- Savienojumus uz šuves nedrīkst aizpildīta ar javu SAKRET VSM.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Lai sasniegtu maksimālu efektu – novērsiet mitruma migrācijas cēloni!

Patēriņš:

- No 30 kg sausā maisījuma var izveidot saķeres kārtu 4-6 m² lielā laukumā.

Iepakojums:

- Papīra maisi 30 kg / pilna palete 42 gb.

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.



SAKRET VSM- SMIDZINĀMAIS SANĀCIJAS SAĶERES APMETUMS

21 04 13

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+20^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu 65%.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	30 kg	42 gb./pal.	

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.