

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET VSM

Штукатурный раствор для набрызга (vorspritzmörtel)



01 03 2021 TDS

Раствор на основе цемента для слоя сцепления перед оштукатуриванием.

- Применение:**
- Для слоя сцепления перед оштукатуриванием обычными штукатурками на старой кладке, фундаментах (класс прочности по EN 998-1: CS IV).
 - Для слоя сцепления перед оштукатуриванием saniрующими штукатурками (класс прочности по DIN V 18550: PIII).
 - Для внутренних и наружных работ.

- Особенности:**
- Высокая механическая прочность.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина заполнителя	прим. 4,0 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,19 л
		30 кг	прим. 5,8 л
	Время выработки	прим. 120 минут	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +30°C	
Прочность на сжатие после 28 суток	≥ 10 Н/мм ²		

CE знак:

<p style="text-align: center;">EN 998-1</p> <p style="text-align: center;">Штукатурный раствор CS IV, W_{c0} для стен, потолков и колонн, для внутренних и наружных работ.</p> <p style="text-align: center;">Прочность на отрыв: ≥ 0,08 Н/мм² Водопоглощение: W_{c0} Паропроницаемость (μ): ≤ 25 Коэффициент теплопроводности λ_{10, dry} (зн. из табл.): ≤ 1,17 Вт/(м·К) P=50% ≤ 1,28 Вт/(м·К) P=90% Класс огнестойкости: A1</p>	 13 SAKRET GmbH 1005
--	--

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть достаточно прочным и без трещин.
 - Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
 - На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.
 - Сухую поверхность перед нанесением раствора увлажнить (поверхность должна быть влажной, но не мокрой).

- Выработка:**
- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой. Мешать не меньше 3 минут до образования однородной массы без комков.
 - Приготовленный раствор выдержать 3 мин. и повторно перемешать.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET VSM

Штукатурный раствор для набрызга (vorspritzmörtel)



01 03 2021 TDS

Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 18 л на 6 м² раствора при не полном покрытие поверхности.• Прим. 18 л на 4 м² раствора при не полном покрытие поверхности.
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 30 кг бумажные мешки / полный поддон 42 штук (1260 кг)
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$).
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).
Маркировка безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи.• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



Сигнальное слово:
Опасно.

P305+P351+P310 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET VSM

Штукатурный раствор для набрызга (vorspritzmörtel)



01 03 2021 TDS

**Дополнительные
указания:**

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производитель: SAKRET GmbH.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET VSM 30 KG	Серый	30 кг	42 шт.	4005813606933

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.