



## SAKRET BOS - Isetasanduv põrandasegu

17 03 2020

Isetasanduv kiirkivistuv põrandasegu survetugevusega C20 vastavalt standardile EN 13813:2005.

- Kasutusala:**
- Betoonpõrandate peentasandamiseks
  - Sisetöödeks
  - Põrandate tasandamiseks enne katmist keraamiliste plaatide, hüdroisolatsiooni, epokate, PVC-katete, parketiga
  - Sobilik köetavatele põrandatele
  - Valatav käsitsi ja pumbaga

- Omadused:**
- Nakkub hästi aluspinnaga
  - Hea valguvusega
  - Kiire tardumine ja kivistumine
  - Mahupüsiv

- Koostisained:**
- Hüdraulilised sideained (tsement)
  - Inertsed täiteained
  - Tehnoloogilised lisandid

| Tehnilised andmed:  |   |        |
|---|---|--------|
| Kuivsegule lisatava vee kogus:                                  | 25 kg   | 5,80 l |
| Segu valmimisaeg vee lisamisest:                                | ca 3 min  |        |
| Töötlemisaeg:   | ca 20 min   |        |
| Kihi paksusele:   | 3-30 mm   |        |
| Aluspinna ja õhu töötemperatuur:                                | +5°C kuni +25°C   |        |
| Survetugevus 28 päeva möödudes:                                 | ≥ 20 N/mm <sup>2</sup>  |        |
| Paindetugevus 28 päeva möödudes:                                | ≥ 5 N/mm <sup>2</sup>   |        |
| Maksimaalne täiteaine suurus:                                   | ≤ 0,6 mm  |        |
| Kõndimiskuiv:   | 2-4 tunni pärast  |        |
| Plaaditav keraamiliste plaatidega:                              | ca 24 h pärast  |        |
| Võib paigaldada hüdroisolatsiooni, EPO, PVC, ja parkettkatteid: | ca 7 ööpäeva pärast tingimusel, et seguga kaetud aluspinna niiskussisaldus vastab katte paigaldamise nõuetele |        |
| 25 kg kuivsegu saab:  | ca 15,9 l mörti   |        |
| Tuletundlikkusklass:  | A1 (mittepõlev)   |        |

- Aluspinna ettevalmistamine:**
- Aluspind peab olema tugev, stabiilne, liikuvate pragudeta, puhastatud mustusest ja õliääkidest, samuti värvist ja muudest nakkumist vähendavatest materjalidest.
  - Väga siledad pinnad karestada.
  - Betoonist aluspind kruntida nakkekrundiga Sakret UG lahjendades seda veega suhtes 1:2.
  - Poorsemaid, suure imavusega pindu kruntida kaks korda!
  - Aluspinna niiskussisaldus (CM) ei või ületada 4%.
  - Aluspinnaga nakkuvuse kahtluse korral eelnevalt katsetada tasandusvalu väikesel alal.

- Töö käik :**
- Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse. Segamiseks kasutada käsikserit kiirusega 600 pööret minutis ning segada ühtlaseks tükivabaks mördiks.
  - Lasta mördil valmida ca 3 min ning korrata segamist.
  - Segumass valada põrandale ja aidata tasandumisele kaasa põrandasegukelluga (metallist või kummist). Enne segumassi tarduma hakkamist rullida see läbi ogarulliga, selliselt pääseb liigne õhk segust välja ning pinnale ei teki õhumullikraatreid.
  - Valutööde ajal tuleb sulgeda ukсед ja aknad, et ruumis ei tekiks tõmbetuult.



## SAKRET BOS - Isetasanduv põrandasegu

17 03 2020

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Täiendavad paigaldusjuhised:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seinte ja postide liitekohtades on soovitatav kasutada kompensatsioonilinti, kui kihi paksus seda võimaldab.</li><li>• Aluspõranda deformatsioonivuukide olemasolu korral ei tohi neid seguga katta.</li><li>• Üle 36 m<sup>2</sup> põrandapinna valamisel tuleb segusse lõigata deformatsioonivuugid kuni aluspõrandani. Vuugid tuleb lõigata võimalikult varakult- nii pea, kui saab astuda tasandatud pinnale.</li><li>• Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!</li><li>• Põrandaküttega pindade tasandamise korral lülitada kütte välja vähemalt 5 päeva enne valutöid. Kütte võib sisse lülitada 28 päeva möödumisel valutöödest.</li><li>• Seguga ei või tasandada kipsist või anhidriidist aluspõrandaid.</li></ul> |
| <b>Kulu:</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umbes 17 kg/m<sup>2</sup> kuivsegu 10 mm kihi paksuse korral.</li></ul>   |
| <b>Pakend:</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 25 kg paberkotid, alusel 48 tk</li></ul>  |
| <b>Säilitamine:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.</li><li>• Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+20°C.</li><li>• Säilivusaeg originaalpakendis 6 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>   |
| <b>Utiliseerimine :</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kivistunud mass või kuivsegu utiliseerida kui mineraalne ehitusmaterjal vastavalt riigi seadusandlusele.</li><li>• Pakend utiliseerida kui mitmekihiline paber PE vahekihiga vastavalt riigi seadusandlusele.</li></ul>   |
| <b>Ohutusala info:</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. Sisaldab tsementi!</li><li>• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.</li><li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. Tooteohutusmärgid on ära toodud paberkotil.</li></ul>   |
| <b>Täiendav info:</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kivistumisaasis kaitsta plaaditud pinda otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külmumise ja liiga kõrge (&gt; +25°C) õhutemperatuuri eest.</li><li>• Tehnilised andmed kehtivad toote kasutamisel õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% korral</li><li>• Tootja on märgitud koti külje pärast tootmiskuupäeva järgnevalt: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT. Lisainfo <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a> .</li></ul>   |

| Värvus | Pakend | Kogus alusel | EAN-kood.     |
|--------|--------|--------------|---------------|
| Hall   | 25 kg  | 48 tk        | 4751006567955 |

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed ja juhendid kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui toote kohta pole tootja tootelehe väljaandmisest hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.