



SAKRET KAM – ARMĒŠANAS UN LĪMĒŠANAS JAVA

15 08 17

Siltumizolācijas materiālu (putu polistirola plākšņu un minerālās vates) līmēšanai un armēšanai

Pielietojums:

- Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātnē armēšanai / apmešanai.
- Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātnē pielīmēšanai uz minerālām virsmām.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Baltā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

	25 kg	aptuveni 6,0 l
Nobriešanas laiks:		aptuveni 3 min.
Izstrādes laiks:		aptuveni 2 stundas
Gaisa un pamatnes temperatūra:		no +5°C līdz +25°C
Maksimālais grauda izmērs:		līdz 0,6 mm
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:		aptuveni 19,2 litrus javas
Ugunsdrošības klase		A1 (nedegošs)

Pamatnes sagatavošana:

- Armēšanai/apmešanai paredzētām siltumizolācijas plātnēm ir jābūt stingri pielīmētām, līdznenām, tīrām un sausām.
- Pamatnei zem siltumizolācijas plātnēm jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāniem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. sakēri samazinošiem netīrumiem, ar aizpildītiem tukšumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.

Izstrāde:

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- Armēšanai/apmešanai javu uzklāt uz siltumizolācijas plātnes līdznenā kārtā (līdz 5mm), izvilk ar zoboto ķelli, iestrādāt masā sārmizturīgu armējošo sietu un izlīdzināt ar līdzenu ķelli tā, lai armējošais siets pilnībā būtu pārklāts ar javu.
- Ja līmē siltumizolācijas plātnes uz līdznenas pamatnes, tad javu uzklāt ar zoboto ķelli (zobu izmērs 20mm) uz visas siltumizolācijas plātnes virsmas un pielīmēt pie pamatnes.
- Ja pamatne ir nelīdzena, tad javu uzklāt uz plātnu malām biezās līnijās (apm. 2 cm augstumā un 5 cm platumā) un uzlikt 6 punktus plātnes vidū un pielīmēt pie pamatnes.
- Ja javu uzklāj uz minerālās vates siltumizolācijas plātnes, tad to vispirms plātnes virsmā ierīvē.



SAKRET KAM – ARMĒŠANAS UN LĪMĒŠANAS JAVA

15 08 17

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none">• Ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.• Armējošā sieta malām ir jāpārklājas par 10cm.• Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!• Visus darbus jāveic ievērojot siltumizolācijas materiālu līmēšanas-armēšanas darbu tehnoloģijas noteikumus!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none">• Aptuveni 4-7 kg/m² sausā maisījuma- armēšanai (slāņa biezums ~ 5mm) .• Aptuveni 4-6 kg/m² sausā maisījuma- līmēšanai.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none">• Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.• 1000 kg / Bigbag iepakojums / iepriekš pasūtot• 10000-20000 kg / pieejams siloss / iepriekš pasūtot
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none">• Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none">• Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izceļsmes būvmateriālu.• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš lamiņēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none">• Satur cementu, ar mitrumu reāgē sārmaini!• Satur šķistošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.• Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none">• Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.• Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006560079

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtais tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_KAM.pdf).