SAKRET PLUS®

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SAKRET®

SAKRET FM G

Концентрат грунта
для минеральных поверхностей **15 08 21**

Воднодисперсионный грунт для подготовки минеральных поверхностей перед окраской красками SAKRET SKF, SAKRET FM, SAKRET FC

Применение:

- Для наружных работ
- Для отделки фасадов

Сфера использования:

- Для бетонных поверхностей
- Для оштукатуренных поверхностей
- Для кирпичных поверхностей
- Для грунтования новых поверхностей
- Для грунтования поверхностей, ранее окрашенных воднодисперсионными красками

Свойства:

- Экологически чистый
- Прозрачный
- Улучшает адгезию поверхности
- Укрепляет поверхность
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Уменьшает расход краски

Компоненты:

- Дисперсия акрилового сополимера
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белый, после высыхания бесцветный
Разбавитель	Вода
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	Поверхность можно окрашивать через 8 часов
Плотность, г/см³	1,00 – 1,04
pH	8 - 9

Подготовка основания:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и прочной (влажность поверхности ≤ 2%)
- Ранее неокрашенные поверхности очистить от солей, пыли и грязи
- Плотные и гладкие бетонные поверхности, оставшиеся после снятия опалубки, обработать пескоструйным аппаратом или стальной щёткой
- Свежие поверхности после окончания строительных работ можно грунтовать и красить не ранее, чем:
  - Бетон- через 28 дней
  - Цементно-известковые штукатурки (SAKRET CLP+, MAP-MFF) - через 14 дней
  - Минеральные декоративные штукатурки (SAKRET SBP, MRP) - через 14 дней
  - Готовые декоративные штукатурки (SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) – после полного их высыхания
- Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые
- Колонии микроорганизмов, если такие имеются, обработать средством SAKRET FR

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

SAKRET FM G

Концентрат грунта
для минеральных поверхностей **15 08 21**

Грунтование:	• Разбавить продукт чистой прохладной водой в соотношении 1 : 3 • Тщательно перемешать • Грунтовать кистью, валиком или пульверизатором • Грунт наносить столько, сколько поверхность способна впитать, используя метод „мокрый по мокрому”
Дополнительные указания по применению:	• Температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания должна быть не ниже +5˚C, относительная влажность воздуха не выше 80% • Не грунтовать под воздействием прямых солнечных лучей, во время дождя и сильного ветра • Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ
Расход:	• Концентрат - 16 – 24 м^2/л (готовый к применению продукт – 4 – 6 м^2/л) • Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий грунтования
Упаковка:	• ПЭ канна 5 л / полный паллет 72 шт. • ПЭ канна 10 л / полный паллет 36 шт.
Хранение:	• Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца • Хранить при температуре от +5°C до +30°C • **Беречь от мороза!**
Утилизация:	• Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация о безопасности:	• Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта • Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/g) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 6 г/л
Дополнительная информация:	• Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
	5 л	72 шт./пал.	4751006564183
	10 л	36 шт./пал.	4751006564190

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt