



Tehnisko datu lapa

S 29L

		Stikla šķiedras sieti iekšējiem apmetumiem	
	Raksturojums	SSA – 1010 – SM	Pārbaudes metode
1.	Sieta atveru izmērs, mm	~ 10	LVS 203-2
2.	Pinums	Ažūrs	
3.	Sieta konstrukcija, tex	šķēros audos EC 13 – 272 Z 20 E stikla grīste 600 tex	DIN EN 12654
4.	Sieta blīvums, pav/10 cm	šķēros audos 20 +/- 2 11 +/- 1	LVS 203-2
5.	Platums, cm	100 + 1/- 0	LVS 203-2
6.	Laukuma svars, g/m ²	> 145	LVS 203-2
7.	Karsēšanas zudumi, %	18 - 25	ISO 1887
8.	Stiepes stiprība pēc izturēšanas apkārtējās vides apstākļos, N/mm	šķēros > 34 audos > 34	LVS 203-2
9.	Stiepes pagarinājums pēc izturēšanas apkārtējās vides apstākļos, %	šķēros > 2.0 audos > 2.0	LVS 203-2
10.	Rullja garums, nom., m	100	

Iepakošana, transportēšana, uzglabāšana

Siets uzlīts uz serdeņa ar iekšējo diametru 76 mm. Sieta rullī ietīti polietilēna plēvē un iepakoti kartona kastē, kura ar spriegojošu lentu palīdzību nostiprināta uz koka paletes.

Transportēšana – slēgtos transporta līdzekļos.

Uzglabāšana – tīrās un sausās telpās.

25.05.2007