SAKRET PLUS®

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SAKRET®

МОЗАИЧНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА SAKRET GAP | 14 08 20

Декоративная штукатурка на основе дробленого гранита и дисперсионного связующего для цоколей, стен, элементов зданий. Соответствует стандарту EN 15824:2009.

Применение:

- Для внутренних и наружных работ
- Для создания декоративного слоя штукатурки на различных вертикальных частях зданий и их элементах
- Для декоративной отделки цоколей (в т.ч. утеплённых), колонн, стен и т.д.
- Для ручного и механизированного применения

Свойства:

- Устойчива к воздействию погодных условий
- Высокая устойчивость к выцветанию
- Цвет гранита не меняется во время эксплуатации, поэтому нет необходимости перекрашивания
- Устойчива к загрязнениям, поверхность легко чистить
- Устойчива к образованию колоний микроорганизмов
- Устойчива к трению
- Готова к применению
- Не содержит растворителей

Компоненты:

- Водная полимерная дисперсия
- Натуральный дробленый гранит
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Агрегатное состояние	пастообразная	
pH	6,5 – 7,5	
Плотность	1,85 ± 0,05 г/см^3	
Сухой остаток	~ 72 %	
Время высыхания (при 23°C и относительной влажности воздуха 65%)	24 часа	
Размер зерна	0,6 - 1,2 мм	
	1,0 - 3,0 мм	
Адгезия (EN 1542)	≥0,3 МПа	
Водопоглощение (EN 1062-3)	0,6 – 1,2 мм	W1; W_{24}=0,55
	1,0 – 3,0 мм	W2; W_{24}=0,28
Паропроницаемость (EN 7783-2)	0,6 – 1,2 мм	V1; S_d=0,10
	1,0 – 3,0 мм	V2; S_d=0,25
Реакция на воздействие огня (EN 13501-1+A1:2010)	B-s1, d0	

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

Подготовка основания:	• Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Очистить основание от менее устойчивых и/или отделяющихся слоев, а также от пыли, грязи, масел, остатков краски и других загрязнений, уменьшающих сцепление или изменяющих цвет штукатурки • Если предусмотрено нанесение GAP D(2), GAP A(2) или тона со специально подобранной комбинацией, в составе которой есть белые мраморные зёрна, рекомендуем при подготовке поверхности использовать материалы на основе белого цемента SAKRET CLP+ Белый или SAKRET KAM, что обеспечит лучшую равномерность тона • Предусмотрена для нанесения на стабильные минеральные основания – бетон и цементные штукатурки (класс прочности штукатурки CS II, CS III и CS IV) • Гипсокартонные плиты и гипсовые основания дополнительно грунтовать грунтом SAKRET UG, разбавленным водой в пропорции 1:5 или грунтом SAKRET BG. • Для подготовки неровных и поврежденных оснований использовать выравнивающие штукатурки, шпаклевки или ремонтные составы SAKRET • Перед нанесением SAKRET GAP онования грунтовать грунтом SAKRET QG. Под темные тона рекомендуем грунт тонировать в соответствующий тон • Для отделки фасадов, утеплённых каменной ватой, рекомендуем использовать только SAKRET GAP 1 мм
Инструкция по применению:	• Перед использованием штукатурку обязательно перемешать • Для перемешивания использовать миксер с 600 оборотами в минуту • Наносить шпателем из нержавеющей стали, держа его под наклоном, слоем, соответствующим размеру зерна штукатурки. После нанесения поверхность разгладить • **Штукатурку нельзя структурировать методом затирки!** • Рабочая температура - **от +10°C до +25°C.** При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая на ощупь после 24 часов. Полное высыхание и готовность к нагрузке – после 2 - 3 дней. Штукатурка высыхает физически, испаряя воду и образуя дисперсионную плёнку. **При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается!** • Штукатурку нельзя наносить на стены, которые во время обработки подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей • Не применять на поверхностях и конструкциях с поврежденной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией и на поверхностях, подверженных постоянному или долговременному воздействию воды • Во время высыхания оштукатуренную поверхность оберегать от дождя, сильного ветра и слишком быстрого высыхания, что может вызвать визуальные и механические повреждения штукатурки • Влажность основания должна быть ≤ 2%

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

Дополнительные указания по применению:

- **Не смешивать штукатурку с другими материалами и не разбавлять водой!** Это может вызвать изменения технических свойств штукатурки
- Инструменты мыть водой сразу после окончания работы
- Штукатурка не подходит для выравнивания поверхности
- Выделение влаги из основания может вызвать повреждение штукатурки
- При наличии высолов на основании не рекомендуем использовать для отделки продукт SAKRET GAP без тщательного анализа причины их появления и специальной предварительной подготовки поверхности
- Не рекомендуется на одну поверхность наносить продукт из разных производственных партий (см. наклейку на упаковке), т.к. ввиду природной неоднородности наполнителя, возможно незначительное различие тона
- При выборе одноцветной штукатурки следует учитывать, что в натуральном граните могут быть вкрапления другого цвета
- Оттенки штукатурки, отображаемые в каталоге или на экране монитора (на домашней странице SAKRET) могут отличаться от фактического оттенка продукта
- Целые плоскости поверхности должны быть покрыты за один проход, чтобы избежать перекрытия слоёв продукта. Толщина слоя должна быть равномерной по всей плоскости

Расход:

Размер зерна	Расход
1 мм	3,5 – 4,0 kг/м²
3 мм	6,8 – 7,0 kг/м²

Меньший расход при нанесении продукта означает недостаточную толщину слоя штукатурки, в результате чего после высыхания может остаться видимым основание и внешний вид поверхности будет неэстетичным

Упаковка:

- ПП ведро 14 kг / полный паллет 33 шт.

Хранение:

- Срок хранения - 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной плотно закрытой упаковке
- Температура хранения - от +5°C до +30°C

Утилизация:

- Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства

Информация по безопасности:

- Фразы безопасности указаны на упаковке и в паспорте безопасности продукта

Дополнительная информация:

- Доступны четыре основных цвета гранита и восемь комбинаций цвета
- Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%
- **Беречь от мороза!**

Продукт	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
GAP	14 kг	33 шт./пал.	4751006562691

Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации эксплуатационных свойств.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt