

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



SAKRET WET

Краска для сырых помещений

15 08 21

Применение:	 Для жилых (кухни, санитарные узлы) и общественных (помещения по переработке пищевых продуктов, больницы, детские сады) помещений Для окрашивания стен и потолков в сырых помещениях, где требуется повышенная стойкость к мытью и истиранию 			
	• Для помещений, в которых возможно образование колоний микроорганизмов			
Сфера использования:	Для новых и ранее окрашенных поверхностей			
	• Для бетонных поверхностей			
	• Для оштукатуренных поверхностей			
	• Для кирпичных поверхностей			
	• Для гипсокартонных поверхностей			
	• Для зашпаклёванных поверхностей			
	• Для оклеенных обоями поверхностей			
	• Для древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей			
Свойства:	• Экологически чистая			
	• Полуматовая			
	• Тонируемая в светлые тона			
	• Предусмотрена для поверхностей, требующих интенсивного мытья			
	• Устойчива к моющим и дизинфецирующим средствам			
	• Содержит противоплесеневую добавку			
	• Обладает хорошей укрывистостью			
	• Легко наносится			
Компоненты:	• Дисперсия акрилового сополимера			
	• Пигменты			
	• Инертные наполнители			
	• Технологические добавки			
Технические характери- стики:	Цвет	Белая и тонируемая в светлые тона (база А		
	Разбавитель	Вода		
	Степень блеска	Полуматовая		
	Устойчивость к мокрому трению (ISO 11998 / FN 13300)	3 мкм (28 дн., 200 циклов), класс 1		

(ISO 11998 / EN 13300)

Плотность, г/см³

Устойчивость к мытью (SFS 3755)

тельной влажности воздуха 50%

Вязкость, П (Brookfield, LV4, 50rpm) Содержание сухого вещества, %

Время высыхания при 23°C и относи-

Выдерживает более 10000 циклов мытья

4 часа для повторной окраски

1,28 - 1,32

40 - 80

54



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



SAKRET WET

Краска для сырых помещений

15 08 21

Подготовка основания:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой (влажность поверхность с 20%)			
	ности ≤ 2%)			
	• Ранее неокрашенные поверхности очистить от грязи, жира и пыли			
	 Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания, далее под- готовить так же, как новые 			
	• Поверхность, ранее окрашенную блестящей краской, равномерно отшлифо-			
	вать до матового состояния, удалить шлифовальную пыль			
	 Зашпаклевать, если необходимо. В сырых помещениях использовать шпа- клёвки SAKRET CC, SAKRET LCC 			
	• Поверхность загрунтовать грунтовочной краской SAKRET KG			
Окраска:	Краску перед применением тщательно перемешать			
	• Краска готова к применению			
	 Для нанесения первого слоя, а также при нанесении с помощью краскораспы- лителя, краску можно разбавить водой (до 10% по объёму) 			
	Для нанесения финишного слоя краску использовать неразбавленной			
	 Красить в два слоя кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,015"- 0,021"). 			
	• Потолки окрашивать в направлении падения света			
Дополнительные указания по применению:	• Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7°C до +25°C (желательно +18±2°C), относительная влаж-			
	ность воздуха не выше 80%			
	• Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать обра-			
	зование некачественной плёнки краски ■ Если для окраски объекта необходимо более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки краски из начатой упаковки (примерно ¼) добавить в следующую упаковку краски и перемещать, эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ ■ Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ			
Расход:	 Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения 			
	• 8 – 10 м²/л для гладких поверхностей при однократном нанесении			
	 7 – 9 м²/л для гипсокартонных, оклеенных обоями и зашпаклёванных поверхностей при однократном нанесении 			
	 4 – 5 м²/л для оштукатуренных декоративными штукатурками и грубых по- верхностей при однократном нанесении 			
Уход за поверхностью:	 Очистку поверхности можно проводить не ранее, чем через 1 месяц после окраски, используя нейтральные моющие средства (рН 6 – 8) с помощью тка- ни или губки 			
	 Сильно загрязнённые поверхности можно очищать слабыми щелочными мо- ющими средствами (рН 8 - 10), после чего поверхность необходимо промыть чистой водой 			
	• При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций производителя моющего средства			
	Если поверхность нуждается в очистке до истечения 1 месяца после окраски, допустима осторожная очистка влажной тканью или губкой			
Упаковка:	• ПП ведро 9 л / полный паллет 33 шт.			
	• 19			



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



SAKRET WET

Краска для сырых помещений

15 08 21

Хранение:	• Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца		
	Хранить при температуре от +5°C до +30°C		
	• Беречь от мороза!		
Утилизация:	Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законода- тельства		
Информация о безопасности:	 Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаков продукта 		
	• Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/a) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте <30 г/л		
Дополнительная информация:	• Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%		

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
База А (белая)	9 л	33 шт./пал.	4751006562967

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели — в декларации эксплуатационных свойств.