

Готовая декоративная штукатурка SIP/B-1; SIP/B-1,5; SIP/B-2; SIP/B-3; SIP/L-2; SIP/L-3

15 0805

Готовая к использованию тонируемая декоративная штукатурка на базе силиконового связующего. LVS EN 15824:2009

- Применение:**
- В системах утепления зданий в соответствии с ETA – 10/0064 и ETA -10/0185
 - Для внутренних и наружных работ
 - Применение вручную и механическим способом

- Подходит для:**
- Финишной отделки каменных зданий
 - Любого вида систем фасадного утепления
 - Отделки гипсокартона
 - Любого вида поверхностей на минеральной основе
 - Финишной отделки других традиционных строительных материалов

- Свойства:**
- Продукт готов к применению
 - Продукт содержит вещества, препятствующие образованию колоний микроорганизмов
 - Легче минеральной штукатурки
 - Отличные водоотталкивающие свойства в случае атмосферных осадков
 - Более продолжительная долговечность по сравнению с SAKRET AP
 - Очень высокая паропроницаемость
 - Хорошие адгезивные свойства
 - Продукт легок в уходе
 - Большой выбор тонов
 - Не содержит растворителей

- Компоненты:**
- Силиконовое связующее
 - Инертные наполнители
 - Добавки

Технические данные:

Агрегатное состояние	пастообразное
pH	9-11
Плотность, г/см ³	1,70±0,05
Реакция на огонь (EN 13501-1)	Еврокласс A2-s1,d0
Адгезия, МПа (EN 1542)	≥0,3
Водопоглощение (EN 1062-3)	W3
Паропроницаемость (EN 7783-2)	V1
Устойчивость к замораживанию/оттаиванию (EN 13687)	NPD
Теплопроводность λ, W/mK (EN1745)	≤0,71



Готовая декоративная штукатурка SIP/B-1; SIP/B-1,5; SIP/B-2; SIP/B-3; SIP/L-2; SIP/L-3

15 0805

Подготовка основания:	Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Необходимо очистить основание от менее прочных и/или отшелушивающихся слоев, а также пыли, загрязнений, масел, остатков краски и прочих загрязнений, ухудшающих сцепление.
Инструкция по применению:	<ul style="list-style-type: none"> • Перед использованием штукатурку необходимо обязательно хорошо размешать • Штукатурка используется в неразбавленном виде • Накладывают металлической кельмой и формируют структуру с помощью пластмассовой терки • Использовать при температуре от +5°C до +25°C • Влажность каменного основания должна быть ≤2%
Дополнительные указания по применению:	<ul style="list-style-type: none"> • Не смешивать штукатурку с другими материалами и не разбавлять водой! Это может привести к кардинальным изменениям свойств штукатурки. • Изменения консистенции и погодных условий могут повлиять на цветовой оттенок и снизиться стойкость; • Выделение влаги из основания может привести к повреждению штукатурки • Не комбинировать и не мешать с другими штукатурками • Сразу после окончания работ инструменты тщательно вымыть водой
Расход, кг/м²:	<ul style="list-style-type: none"> • SIP/B-1,0 –1,5 – 1,8 • SIP/B-1,5 –1,8 - 2,2 • SIP/B-2 –2,8 – 3,2 • SIP/B-3 –3,5-3,8 • SIP/L-2 –2,8-3,2 • SIP/L-3 –4,2-4,5
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовое ведро 25 кг/ на поддоне 16 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> • Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 12 месяцев • Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза!
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> • Утилизировать упаковку в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация по технике безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> • Предупреждения по технике безопасности указаны на упаковке и в паспорте безопасности материала
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none"> • Штукатурку нельзя наносить на стены, подверженные интенсивному воздействию солнечных лучей • Оштукатуренную поверхность нужно беречь от дождя, сильного ветра и слишком быстрого высыхания, так как это может привести к растрескиванию поверхности • Для наружных работ не рекомендуется выбирать тон штукатурки, полученный при помощи органических пигментов. • Технические данные действительны при температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 60±5%.

Продукт	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрих-код
SIP/B-1,0	25 кг	16 шт./пд.	4751006566132
SIP/B-1,5	25 кг	16 шт./пд.	47510065664107
SIP/B-2	25 кг	16 шт./пд.	47510065664114
SIP/B-3	25 кг	16 шт./пд.	47510065666125
SIP/L-2	25 кг	16 шт./пд.	47510065665616
SIP/L-3	25 кг	16 шт./пд.	47510065665623

Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации



эксплуатационных свойств.