

SAKRET 20

Pusmatēta akrila krāsa iekšdarbiem

15 08 21

Pusmatēta ūdens dispersijas akrila krāsa iekšējās apdares darbiem

- Pielietojums:**
- Dzīvojamās (īpaši virtuvēs un koridoros) un sabiedriska lietojuma telpās (skolās, slimnīcās)
 - Sienu un griestu krāsošanai sausās un mitrās telpās, kuras nepieciešams bieži mazgāt

- Piemērotība:**
- Jaunas un iepriekš krāsotas virsmas krāsošanai
 - Betona virsmām
 - Apmestām virsmām
 - Ķieģeļu virsmām
 - Špaktelētām virsmām
 - Ģipškartona plātnēm
 - Kokšķiedras plātnēm
 - Krāsojamo tapešu virsmām

- Īpašības:**
- Ekoloģiski tīra
 - Pusmatēta
 - Tonējama
 - Izturīga pret mazgāšanu
 - Laba segtspēja
 - Viegli uzklājama

- Komponentes:**
- Akrila kopolimēra dispersija
 - Pigmenti
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta un tonējama (A un C bāzes)
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pusmatēta
Izturība pret mitru beršanu (ISO 11998/ EN 13300)	3 μm (28 dienas, 200 ciklu), klase 1
Izturība pret mazgāšanu (SFS 3755)	Iztur vairāk nekā 10000 mazgāšanas ciklus
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu atkārtoti var krāsot pēc 3 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,15 – 1,30
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Sausais atlikums, %	52

- Pamatnes sagatavošana:**
- Krāsojamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
 - Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem, taukiem un putekļiem
 - Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu
 - Virsmu, kas iepriekš bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus
 - Nošpaktelēt, ja nepieciešams
 - Virsmu nogruntēt ar gruntējuma krāsu SAKRET KG

SAKRET 20

Pusmatēta akrila krāsa iekšdarbiem

15 08 21

Izstrāde:

- Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt
- Krāsa ir gatava lietošanai
- Klājot uz virsmas pirmo krāsas kārtu, kā arī, izmantojot krāsas uzklāšanai smidzinātāju, vajadzības gadījumā krāsa jāatšķaida ar ūdeni (līdz 10% no tilpuma)
- Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu
- Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,015" - 0,021") 1 - 2 kārtas. Spilgti, intensīvi toņi, piemēram, dzeltens, oranžs, sarkans uzrāda vāju segspēju, tāpēc var būt nepieciešama trešā nobeiguma kārtā
- Griesti jākrāso gaismas krišanas virzienā

Papildus norādījumi izstrādei:

- Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt no +7°C līdz +25°C (ieteicams +18±2°C) un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Ja telpā ir pārāk augsta temperatūra vai arī caurvējš, var veidoties nekvalitatīva plēve
- Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš:

- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.
- 8 – 10 m²/l – gludas virsmas klājot vienā kārtā
- 7– 9 m²/l – ģipškartona plātņu, krāsojamo tapešu un špaktelētas virsmas klājot vienā kārtā
- 4– 5 m²/l – ar dekoratīvo apmetumu apmestas un rupjas virsmas klājot vienā kārtā

Iepakojums:

- Metāla bundža 0,9 l
- PP spainis 2,7 l / pilna palete 120 gab.
- PP spainis 9 l / pilna palete 33 gab.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
- **Sargāt no sala!**

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/a) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 2 g/l.

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	0,9 l		4751006562899
C bāze	0,9 l		4751006564381
A bāze (balta)	2,7 l	120 gab./pal.	4751006562912
C bāze	2,7 l	120 gab./pal.	4751006564749
A bāze (balta)	9 l	33 gab./pal.	4751006563032
C bāze	9 l	33 gab./pal.	4751006564053



Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.