

**SAKRET 20****Полуматовая акриловая краска
для внутренних работ**

15 08 21

Полуматовая воднодисперсионная акриловая краска для внутренних отделочных работ

Применение:

- Для жилых (особенно кухни, коридоры) и общественных (школы, больницы) помещений
- Для окрашивания стен и потолков, нуждающихся в частом мытье, в сухих и влажных помещениях

Сфера использования:

- Для новых и ранее окрашенных поверхностей
- Для бетонных поверхностей
- Для оштукатуренных поверхностей
- Для кирпичных поверхностей
- Для гипсокартонных поверхностей
- Для зашпаклеванных поверхностей
- Для оклеенных обоями поверхностей
- Для древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей

Свойства:

- Экологически чистая
- Полуматовая
- Тонируемая
- Устойчива к мытью
- Обладает хорошей укрывистостью
- Легко наносится

Компоненты:

- Дисперсия акрилового сополимера
- Пигменты
- Инертные наполнители
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белая и тонируемая (базы А и С)
Разбавитель	Вода
Степень блеска	Полуматовая
Устойчивость к мокрому трению (ISO 11998 / EN 13300)	3 мкм (28 дн., 200 циклов), класс 1
Устойчивость к мытью (SFS 3755)	Выдерживает более 10000 циклов мытья
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	3 часа для повторной окраски
Плотность, г/см³	1,15 – 1,30
Вязкость, Η (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Содержание сухого вещества, %	52

Подготовка основания:

- Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой (влажность поверхности ≤ 2%)
- Ранее неокрашенные поверхности очистить от грязи, жира и пыли
- Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания, далее подготовить так же, как новые
- Поверхность, ранее окрашенную блестящей краской, равномерно отшлифовать до матового состояния, удалить шлифовальную пыль
- Зашпаклевать, если необходимо
- Поверхность загрунтовать грунтовочной краской SAKRET KG

**SAKRET 20****Полуматовая акриловая краска
для внутренних работ**

15 08 21

Окраска:

- Краску перед применением тщательно перемешать
- Краска готова к применению
- Для нанесения первого слоя, а также при нанесении с помощью краскораспылителя, краску можно разбавить водой (до 10% по объёму)
- Для нанесения финишного слоя краску использовать неразбавленной
- Красить в два слоя кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,015"-0,021"). Для ярких, интенсивных тонов, например, жёлтого, оранжевого, красного характерна низкая укрывистость, поэтому при использовании их возможно будет необходим третий слой
- Потолки окрашивать в направлении падения света

Дополнительные указания по применению:

- Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7°C до +25°C (желательно +18±2°C), относительная влажность воздуха не выше 80%
- Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски
- Если для окраски объекта необходимо более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки краски из начатой упаковки (примерно ¼) добавить в следующую упаковку краски и перемешать, эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ
- Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ

Расход:

- Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения
- 8 – 10 м²/л для гладких поверхностей при однократном нанесении
- 7 – 9 м²/л для гипсокартонных, оклеенных обоями и зашпаклённых поверхностей при однократном нанесении
- 4 – 5 м²/л для оштукатуренных декоративными штукатурками и грубых поверхностей при однократном нанесении

Упаковка:

- Металлическая банка 0,9 л
- ПП ведро 2,7 л / полный паллет 120 шт.
- ПП ведро 9 л / полный паллет 33 шт.

Хранение:

- Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца
- Хранить при температуре от +5°C до +30°C
- **Беречь от мороза!**

Утилизация:

- Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства

Информация о безопасности:

- Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта
- Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/a) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 2 г/л

Дополнительная информация:

- Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%



Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
База А (белая)	0,9 л		4751006562899
База С	0,9 л		4751006564381
База А (белая)	2,7 л	120 шт./пал.	4751006562912
База С	2,7 л	120 шт./пал.	4751006564749
База А (белая)	9 л	33 шт./пал.	4751006563032
База С	9 л	33 шт./пал.	4751006564053

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.