SAKRET PLUS®

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SAKRET®

КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ QG.

25 04 2019

Грунт для улучшения адгезии гипсовой, цементной, цементно-известковой, известковой штукатурки к плотной поверхности.

Применение:

- Для внутренних и наружных работ
- Для отделки стен, потолков и полов

Сфера использования: Для создания прослойки из кварцевого песка методом грунтования на плотных, плохо впитывающих бетонных и подобных поверхностях.

Свойства:

- Белого цвета - для идентификации загрунтованных поверхностей
- Уменьшает и выравнивает способность всасывания поверхностью
- Улучшает адгезию
- Укрепляет поверхность
- Не содержит растворителей

Компоненты:

- Водная полимерная дисперсия
- Инертные наполнители
- Присадки

Технические характеристики:

Агрегатное состояние	жидкая
Фракция, mm	0 – 0,5
Цвет	белый
pH	9-10
Плотность, г/см^3	1,60±0,05
Растворимость (в воде), +20°C	неограниченно
Время высыхания, ч	~3

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, крепким и без трещин. Очистить основание от менее устойчивых и/или отделяемых слоев, а также от пыли, грязи, масел, остатков краски и др. загрязнений, уменьшающих сцепление.
Работы по грунтовке выполнять только тогда, когда полностью закончены все шлифовальные работы.

Грунтование:

- Перед использованием грунтовку хорошо перемешать.
- Грунтовку использовать неразбавленной.
- Для обработки сильно впитывающих поверхностей необходимо нанести дважды.
- Наносится щеткой, валиком или распыляется при помощи специального оборудования в 1 или 2 слоя.
- Температура при нанесении грунтовки должна быть от +5°C до +25°C.

Дополнительные указания по применению:

- Избегать образования луж и натеков, грунтовка должна полностью впитаться в поверхность.
- **Не смешивать грунтовку с другими материалами и не разбавлять водой!** Это может вызвать кардинальные изменения свойств грунтовки.
- Инструменты промыть водой сразу после выполнения работы.

OÜ SAKRET,Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 3846600 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 03650 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai,LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 53577 info@sakret.lt www.sakret.lt

КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ QG.

25 04 2019

Расход, кг/м^2:	• Гипсокартон – 0,350 • Газобетон – 0,875 • Древесноволокнистая плита – 0,375 • Дерево – 0,600 • Силикатный кирпич – 0,575 • Бетон (сухой) – 0,600 • Керамзитный блок (3р) – 2,700 Расход зависит от грубости и пористости поверхности, а также от метода и обстоятельств грунтовки.
Упаковка:	• Ведро PE 1,5 кг/ в ящике 12 шт./ полная паллета 288 шт. • Ведро PE 5 кг/ полная паллета 80 шт. • Ведро PE 15 кг/ полная паллета 33 шт. • Ведро PE 25 кг/ полная паллета 16 шт.
Хранение:	• Длительность хранения в оригинальной, неоткрытой упаковке – 12 месяцев • Хранить при температуре от +5°C до +30°C
Утилизация:	• Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
Информация по безопасности:	• Фразы по безопасности указаны на листах данных и безопасности упаковки. • Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 2 г/л (допустимое содержание ЛОВ 30 г/л).
Дополнительная информация:	• Технические данные относятся к температуре +23±2°C и релятивной влажности воздуха 50±5%. • **Не замораживать!**

Цвет	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
Белый	1,5 кг	288 шт./пал.	4751006560949
Белый	5 кг	80 шт./пал.	4751006560956
Белый	15 кг	33 шт./пал..	4751006561106
Белый	30 кг	16 шт./пал.	4751006560963

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.

.

OÜ SAKRET,Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 3846600 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 03650 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai,LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 53577 info@sakret.lt www.sakret.lt